



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

טופקוט בלאק BTD/202 ירוק 409 ו430,
כחול 840, אדום 606, אפור 724, קרם 115

קוד מוצר:

803-201: לבן 101
803-102: שחור 202
803-203: קרם 115
803-050: אדום 606
803-051: ירוק 430
803-052: ירוק 409
803-127: אפור 724

תיאור המוצר:

צבע עליון סינתטי לשימוש חיצוני על סיפונים, מבנה עילי, דופן ומחסני האונייה. בעל עמידות טובה מאוד, בתנאי אקלים ימי. שמירה לאורך זמן של הגוון והברק. ניתן לשימוש כצבע עליון על עץ וברזל. בתוך כלי השייט על קירות, מנוע ראשי, מכוונת, tank top. יישום קל באמצעות מברשת, גליל ובהתזה.

שימושים:

- צבע עליון לשימוש חיצוני על כל חלקי האונייה. מתאים גם לצביעת מבני מתכת ברזלית, קונסטרוקציות, צביעה חיצונית של מיכלית וחלקי מתכת באווירה ימית ותעשייתית.
- טמרין ב.ט.ד. אדום 606 וטמרין טופקוט 724 קוד ניתנים לשימוש במחשני מזון (צובר) יבש (גרעינים וכו'), כאשר היסוד הוא טמרין קומפקט פריימר אדום.
- טמרין סופר וויט 101 מאושר ע"י חברת LLOYDS כ- low flame spread material.
- טמרין סופר, טמרין טופקוט וטמרין BTD מיועדים לצביעה על שטחים מעל קו המים בלבד.

נתונים טכניים:

גוון: אדום/ אפור/ לבן/ ירוק/ שחור/ כחול/ קרם

ברק: מבריק/ חצי מבריק

אחוז מוצקים בנפח: 40-50% (כתלות בגוון).

עובי פילם יבש לשכבה: 40-50 מיקרון.

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 75

מדלל מומלץ: להברשה: 1-01 / להתזה: 1-32

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: שעתיים | זמן המתנה בין שכבות: 4 שעות | זמן ייבוש לטיפול: 24 שעות

V.O.C: 508 גרם / ליטר (כתלות בגוון)

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטח נקי משמנים, גריז, אבק וכל חומר זר אחר לפני הצביעה. לאחר ניקוי אברזיבי לדרגה Sa-2.5 או ניקוי מכני לדרגה St-2 מומלץ ליישם 3 שכבות של טמרין קומפקט פריימר בעובי 60 מיקרון לשכבה ומעליהן שכבה אחת או שתיים של צבע עליון כנ"ל, עובי 40-50 מיקרון לשכבה.

שטח ישן צבוע: הסרת גריז, שמנים, אבק וכל חומר זר, שיוף קל וחידוש בשתי שכבות טמרין סופר/ BTD / טופקוט, בעובי 40-50 מיקרון לשכבה.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	פומית וזווית	מדלל מומלץ (גם לניקוי)	כמות דילול בנפח (%)
הברשה / גלילה			01-1	5-10%
התזה רגילה	4	2/30°	1-32	10% - 10
התזת איירלס	5-6	60-80° 0.021"/	1-32	2-3%

מק"טים וגוונים:

- 803-010 : אלומיניום.
- 803-127 : אפור 724.
- 803-201 : לבן 101.
- 803-203 : קרם 115.
- 803-260 : צהוב 414.
- 803-261 : ירוק 409.
- 803-262 : אדום 777.
- 803-263 : תכלת 352.
- 803-266 : כתום 407.
- 803-102 : שחור 202.
- 803-050 : אדום 606.
- 803-051 : ירוק 430.
- 803-052 : ירוק 409.
- 803-053 : כחול 840.
- 803-054 : כחול 5015.
- 803-055 : כחול 5013.
- 803-060 : כחול 5019.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה- אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיבצע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למקוד המומחים של טמבור: *6477.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- C 25° ו- 65% לחות יחסית.