


קוד מוצר:

802-500: אדום אוקסיד

802-503: לבן שבור

802-504: אפור

תיאור המוצר:

יסוד אנטיקורוזיבי, רב-תכליתי, מהיר ייבוש, רב-עובי, ללא עופרת וכרומטים.

תכונות מיוחדות:

מעניק עמידות גבוהה מפני חלודה לאורך שנים.

שימושים:

- לשימוש בכלי שייט, על כל השטחים מעל קו המים כולל מחסני האונייה ולצביעת מתכות וקונסטרוקציות, צביעה חיצונית של מיכלים בסביבה יבשה, תעשייתית וימית וצביעת אחזקה איכותית. ניתן לשימוש כיסוד לצבעים על בסיס סינתטי וגומי.
- טמרין קומפקט פריימר מאושר לשימוש במחסני צובר (גרעינים וכו'). טמרין קומפקט פריימר מאושר ע"י חברת LLOYDS כ- "Low flame spread material" לשימוש בחדרי מגורים וחדרי מכונות באונייה (engine room).

נתונים טכניים:
גוון: אדום אוקסיד / אפור / לבן שבור

ברק ב-60°: מט

אחוז מוצקים בנפח: 45%.

עובי פילם יבש לשכבה: 60 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה * (מ"ר לליטר): 7.5

מדלל מומלץ: מדלל 1-32.

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: שעה | זמן המתנה בין שכבות: מינימום: 6 שעות | זמן ייבוש קשה: 24 שעות

V.O.C: 508 גרם / ליטר (כתלות בגוון)

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

התזה אברזיבית לדוגה Sa-2.5, עומק פרופיל 40 מקרון. במקרים בהם לא ניתן לבצע ניקוי אברזיבי, יש להסיר חלודה ושכבות רופפות באמצעים מכאניים עד לדוגה St-2. שטח נקי משמנים, גריז, אבק וכל חומר זר אחר לפני הצביעה. מומלץ ליישם 3 שכבות קומפקט פריימר בעובי 60 מיקרון לשכבה. על מערכת זו ניתן לצבוע צבע עליון בגוון הרצוי: טמרין סופר, טמרין BTD, טמרין טופקוט, עליון לצביעה מהירה, עליון סופר עמיד או כל צבע סינתטי אחר בעובי 50 מקרון.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	פומית וזווית	מדלל מומלץ (גם לניקוי)	כמות דילול בנפח (%)
הברשה / גלילה			1-32	5-10%

10% - טד	1-32	2/30 ⁰	4	התזה רגילה
2-3%	1-32	60-80 ⁰ 0.017"/	5-6	התזת איירלס

מדלל לניקוי:
מדלל 1-32.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות - אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477.
* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25⁰ C ו- 65% לחות יחסית.