



פת למוצר דו-רכיבי

הברשה

התזה

יסוד פוליאורתני לבן דו רכיבי מעכב בערה

קוד מוצר:

386-200 : חלק א'

386-203 : חלק ב' -מקשה משותף ליסוד FR2000

תיאור המוצר:

צבע יסוד (א'+ב') על בסיס שרפים פוליאורתניים המשמשת כיסוד לבן במערכת מעכבת בערה לתשתיות עץ.

תכונות מיוחדות:

- ציפוי מעכב התפשטות אש, תופח, לפי תקינה בין לאומית וישראלית.
- עומד בתקן ישראלי : 755. דרגת התלקחות אש: IV (4).
- התחברות טובה לכל סוגי העץ.
- שמירת יעילה על גוון העץ.
- אינו מתאים לעצים הרוויים בדבק מתלקח.
- מתאים להשמה בהברשה רולר ווילון.

שימושים:

- משמש כיסוד במערכת מעכבת בערה לפני צבע עליון פוליאורתני לבן.
- מיועד לשימוש פנימי לתשתיות עץ כגון: רהיטים בחדרי שינה וחדרי ילדים, מבני עץ וצימרים, ריהוט בחדרי מלון, תשתיות עץ במבנים ציבוריים, כלי שיט ועוד.

נתונים טכניים:

גוון: לבן

ברק ב-60° משי

משקל סגולי: 1.35. -/+0.01

צמיגות לפני השמה (DI N 6): 5"/+70"

אחוז מוצקים משקלי: 72 -/+1

גר' צבע למ"ר: 400 גר'/מ"ר ב 2 שכבות בהפרש של שעתיים בין השכבות

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 5 (תלוי בטיב העץ)

מדלל מומלץ: 11 רגיל / 10 איטי (לקיץ) 20%-30%

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: 60 דקות | זמן ייבוש לאריזה: 24 שעות | זמן ייבוש לשיוף: 24 שעות. | המתנה בין שכבת יסוד לעליון: 24 שעות לפחות. (עדיף 48 שעות במידת האפשר), נידוף יעיל של המדלל חשוב לפעילות המוצר כמעכב בערה

לצבע דו רכיבי: יחס ערבוב משקלי-

אורך חיי התערובת	אחוז דילול: קיץ: מדלל 10, חורף: מדלל 11	חלק ב' - מקשה ליסוד לבן	חלק א' - יסוד לבן מעכב בעירה
120 דקות	20-30%	50 יחידות	100 יחידות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 2 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. בעת ערבוב חלק א' עם חלק ב': פתח בזהירות את הקופסה יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. יש להוסיף מדלל (כ 20%) להבאה לצמיגות מתאימה.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	מדלל לחורף / קיץ	אחוז דילול בנפח
התזה רגילה	10 (איטי) / 11 (רגיל)	20%-30
הברשה	10 (איטי) / 11 (רגיל)	10%

עליון מעכב בערה: יש להשלים את המערכת ע"י השמה של עליון פוליאורתני מעכב בערה בגוון לבן FR 2000.

מדלל לניקוי:

מדלל 11 (ניקוי מידי של כל ציוד הצביעה).

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף, אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור 6477*

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר

באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- C 25⁰ ו- 65% לחות יחסית.
