

## יסוד פוליאוריתן 501



לשימוש מקצועי



פח למוצר זו-רכיבי



יישום התזה

### קוד מוצר:

חלק א: 385-050

חלק ב: 385-056

### תיאור המוצר:

יסוד פוליאוריתן דו-רכיבי שקוף המשמש כשכבת יסוד לכלל צבעי העץ הפוליאוריתניים.

### תכונות מיוחדות:

- כושר מילוי טוב
- יבוש מהיר
- ניתן לשיוף בקלות

### שימושים:

משמש כצבע יסוד במערכות הכוללות לכות וצבעים פוליאוריתניים עליונים לריהוט כללי כגון: דלתות, ארונות, תשתיות עץ בחדרי שינה, רהיטי עץ כלליים בתנאים השוררים בסביבה ביתית.

### נתונים טכניים:

גוון	שקוף
ברק ב- 60°	משי
מדלל	מדלל 11 או 21
אחוז מוצקים במשקל	44% ±1
משקל סגולי	0.98±0.01
גרם למ"ר	140-80
כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר)	7
מס' שכבות	2-1
צמיגות לפני השמה שניות (din cup 4)	50 ±2

### זמני ייבוש:

40	ייבוש למגע (דקות)
20	ייבוש לאבק (דקות)
12	ייבוש לאריזה (שעות)
60	זמן המתנה בין שכבות (דקות)

### יחסי ערבוב משקליים:

אורך חיי התערובת POT LIFE	אחוז דילול קיץ מדלל 10 חורף מדלל 11	חלק ב' (מקשה) 580	חלק א' יסוד 501
3 שעות	40%-30%	50%	100%

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכאני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ-80% ולטמפרטורות של 10-35°C. יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות יסוד לאחר זמני ההמתנה המומלצים.

## שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אוויר כניסה אטמ'	לחץ התזה PSI	קוטר נחיר	אחוז דילול בנפח
התזה באקדח אוויר עד 60 מיקרון לשכבה	Bar 3		1.7	

מדלל 21 או מדלל 11

## מדלל לניקוי:

## הערות בקשר לצביעה:

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. למידע נוסף, אנא התקשרו למחלקת השירות הטכני.

## אחסון:

יש לאחסן במקום מאוורר ומוצל בטמפ' של בין 25°C-28°C. יש למנוע בקפידה חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה. בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש.

## חיי מדף:

18 חודשים מתאריך הייצור, בכפוף לאחסון על פי התנאי המומלצים.

## הוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

## הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 40°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאשרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 04/08/2024