


**קוד מוצר:**

649-305: חלק א'

649-306: חלק ב'

**תיאור המוצר:**

ציפוי אפוקסי דו-רכיבי נטול מדללים, גמיש. בתוספת אגרגטים בגודל מתאים מתקבלת שכבה נגד החלקה.

**תכונות מיוחדות:**

- מתאים למפרט הצבאי לצבע מונע החלקה בעל תכולת מוצקים של 100%.
- עמיד כנגד שחיקה והחלקה.
- עמידות גבוהה לשמנים, שמני סיכה, דלקים ולמגע אקראי של כימיקלים רבים.

**שימושים:**

- משמש לצביעת משטחי דריכה בכלי תובלה (צבאיים ואזרחיים), כלים ימיים, משטחי בטון ומשטחים רטובים למניעת החלקה של כלי רכב והולכי רגל.

**נתונים טכניים:**
**גוון:** צהוב עפר. גוונים נוספים לפי דרישה

**אחוז מוצקים בנפח:** 100%.

**עובי פילם יבש לשכבה:** 150-300 מיקרון

**כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר):** 3.5-7

**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע\*\*: 4 שעות | זמן ייבוש סופי: 18 שעות

**יחס ערבוב במשקל:** א:ב = 70:30

**אורך חיי הצבע לאחר הערבוב:** עד 80 דקות

**חיי מדף:** 24 חודשים

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

יש להסיר שומנים ולכלוך. חספוס (ע"י התזת גרגרים) לדרגה של Sa-2.5 ולעומק של 60 מיקרון. יש ליישמו מעל צבע יסוד אפוקסי מונע החלקה, ניתן ליישם את הצבע מעל צבעי יסוד נוספים כגון: אפוגל, יסוד EA9 מולטיפוקסי, אקופוקסי 80, אפיטמרין סולקוט. הנחיות לצביעת מערכת מונעת החלקה ניתן לראות בדף ההנחיות ל"פוליאוריתן עליון צהוב עפר". את סוג הגרגירים וגודלם יש לבחור לפי דוגמא מוסכמת מראש. בד"כ מקובל לפזר גרגירי בזלת בגודל של 0.3-0.8 מ"מ. פיזור הגרגירים יעשה על פני האפוקסי בעודו רטוב. לאחר ייבוש מלא ניתן ליישם עליון אפוקסי כגון שכבה נוספת של צבע מונע החלקה או פוליאוריתן עליון צהוב עפר, טמגלס, או טמגלס P E, המאפשר שמירה טובה מאוד על ברק וגוון מקוריים.

**שיטת הצביעה:**

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/ גלילה	-	-	4-100	0-7%
התזה רגילה	3-4	-	4-100	10-15%

**מדלל לניקוי:**  
מדלל 100-4.

**הערות בקשר לצביעה:**

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' הנמוכה מ- $10^{\circ}\text{C}$ . יש לשים לב לאורך החיים הקצר של המוצר לאחר הערבוב, במיוחד בטמפ' גבוהות. אין להשאיר צבע מוכן לשימוש בצידוד ובצינורות, יש לשטוף אותם מיד בגמר העבודה.

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\*ב- $25^{\circ}\text{C}$  ו 65% לחות יחסית.

נובמבר 2019