

פוליאוריתן עליון צהוב עפר



לשימוש מקצועי



פח למוצר דו-רכיבי



יישום התזה



רול/גלילה



הברשה

קוד מוצר:

חלק א': 393-051
חלק ב': 393-052

מק"ט צה"לי: 667014301

תיאור המוצר:

צבע עליון פוליאוריתני אקרילי דו-רכיבי, בהתאם למפרט מקחש"ר.

תכונות מיוחדות:

- עמידות גבוהה כנגד שחיקה ומכות.
- עמידות גבוהה בכל תנאי אקלים.
- שמירה מרבית על גוון וברק מקוריים.
- מתאים למפרט צה"לי לצבע עליון במערכת צבע מונע החלקה צ-065-034.

שימושים:

משמש כשכבה עליונה לצביעת משטחי דריכה בכלי תובלה (צבאיים ואזרחיים), כלים ימיים וציוד אחר בהם נדרשת עמידות גבוהה.

נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב 25°C, ו65% לחות יחסית.

גוון	צהוב עפר צהלי
ברק ב- 60°	מט
מדלל	בקוץ: מדלל 10, בחורף: מדלל 11 ניקוי כלים: מדלל 11
אחוז מוצקים בנפח	50%
VOC גרם/ליטר	494.6
עובי פילם יבש לשכבה	50µ
כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר)	10
יחס ערבוב בנפח	א:ב = 1:8
יחס ערבוב במשקל	א:ב = 1:10

זמני ייבוש:

ייבוש למגע (דקות)	30
זמן המתנה מינימלי בין שכבות (שעות)	12
זמן המתנה מקסימלי בין שכבות (חודשים)	ללא הגבלה
זמן ייבוש קשה (שעות)	18

הכנת השטח ומערכת הצבע:

פלדה: יש להסיר שומנים ולכלוך. חספוס (ע"י התזת גרגרים) לדרגה של Sa-2.5 ולעומק פרופיל של 60µ. יישום יסוד אפוקסי מונע החלקה, מעליו אפוקסי מונע החלקה כשכבת ביניים ופיזור גרגירים תקינים כשהצבע עדיין רטוב. למחרת, שכבה נוספת של מונע החלקה ואחרי כ-24 שעות יישום 2-1 שכבות של פוליאוריתן עליון צהוב עפר.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אויר כניסה אטמ'	לחץ התזה PSI	קוטר נחיר	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה	-	-	-	עד 5%
התזה באקדח אוויר עד 60 מיקרון לשכבה	4-3	-	-	10%-20%
התזה איירלס יחס דחיסה: 1:35 לפחות	3	-	15	עד 5%

מדלל לניקוי:

מדלל 11

אחסון:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפ' של 5°C-35°C.

חיי מדף:

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 29/07/2024