

פוליאוריתן שחור 540 - 100% ברק



לשימוש מקצועי



פח למוצר דו-רכיבי



יישום התזה

קוד מוצר:

חלק א: 386-541
חלק ב: 385-346 מקשה לברק גבוה

תיאור המוצר:

צבע פוליאוריתן דו-רכיבי המשמשת כשכבה עליונה לקבלת ברק גבוה בגוון שחור

תכונות מיוחדות:

- ברק גבוה במיוחד
- עמידות טובה לשחיקה ולשריטות

שימושים:

- משמש כשכבה עליונה על יסוד. מתאים לקבלת ברק גבוה מעל משטחי עץ
- מתאים במיוחד על יסוד פוליאסטר
- מיועד לשימוש פנימי בלבד
- מתאים להשמה בהתזה

נתונים טכניים:

שחור	גוון
100%	ברק ב- 60°
57 +/-1	אחוז מוצקים משקלי
0.010±1.030	משקל סגולי
150-120 גר"/מ"ר	גרם למ"ר
8-6.5 (על פי חישוב תיאורטי)	כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר)
80 ±5	צמיגות לפני השמה-שניות (din cup 4)
1-2	מס' שכבות נדרשות

זמני ייבוש:

25	ייבוש לאבק (דקות)
60	ייבוש למגע (דקות)
48	ייבוש לאריזה (שעות)

יחס ערבוב משקליים:

אורך חיי התערובת POT LIFE	אחוז דילול מדלל 10	חלק ב' מקשה לברק גבוה	חלק א' עליון שחור 540
120 דקות	40%-50%	50 יחידות	100 יחידות

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ- 80% ולטמפרטורה של עד 35°C. יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות עליונות ובין שכבה עליונה ליסוד.

שיטת הצביעה:

קוטר נחיר	לחץ התזה PSI	לחץ אוויר כניסה אטמ'	אופן הצביעה
1.4	-	Bar 3	התזה באקדח אוויר

מדלל 21 או 11.

מדלל לניקוי:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה

הערות בקשר לצביעה:

יש לאחסן במקום מאוורר ומוצל בטמפ' של בין 25°C-28°C. יש למנוע בקפידה חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה. בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש.

אחסון:

18 חודשים מתאריך הייצור, בכפוף לאחסון על פי התנאי המומלצים.

חיי מדף:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הוראות בטיחות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 40°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

הערות כלליות:

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 01/05/2024