



פח למוצר חד-רכיבי

רולר/גליה

התזה

קוד מוצר:

448-955

תיאור המוצר:

צבע חד-רכיבי, מהיר ייבוש, המבוסס על שרפים ווניליים מוכלרים, בעל עמידות מעולה לסביבה חיצונית ומגע ממושך עם מים. הצבע המיועד להסתרה של סימוני צבע מעל כבישים ומשטחי אספלט.

תכונות מיוחדות:

- מהיר ייבוש.
- התחברות מעולה לאספלט ולצבעים לסימוני דרכים.
- תרמופלסטי, עמידות מעולה לסביבה אטמוספירית.
- עמידות מעולה למגע מתמיד וממושך עם מים.
- עמידות טובה לשחיקה האופיינית בכבישים.
- ניתן לצביעה מעליו לאחר ניקיון מזיהומים ללא צורך בחספוס.

שימושים:

מיועד לצביעה מעל סימוני כביש קיימים לצורך הסרתם.

נתונים טכניים:**גוון:** שחור**ברק ב-60°:** מט**אחוז מוצקים בנפח:** 48%+/-2**עובי פילם יבש לשכבה:** 200 מיקרומטר.**כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר):** 2.4**מדלל מומלץ:** מדלל לסימון דרכים

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע**: 15 דקות | זמן המתנה בין שכבות: מינימום: 4 שעות/מקסימום: ללא הגבלת זמן | זמן לפתיחת הכביש לתנועה: 50 דקות

ניקיון: מדלל לסימון דרכים**חיי מדף:** 24 חודשים**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

נקה את שטח הכביש המיועד לצביעה מאבק, שומן וכל גוף זר אחר. אין לצבוע על משטח רטוב או לח וכן כשצפוי גשם. (הוראות מפורטות ומדויקות להכנת הכביש לצביעה ניתנות בתקן ישראל: ת"י 934).
הכמות הנדרשת לפי ת"י 934 היא 1/2 ליטר למ"ר. כאשר האגרנט בולט כ-2 מ"מ ומעלה מהמשטח או כשיש צורך למלא גומות קטנות, משתמשים בכמות צבע גדולה יותר, עד ל-3/4 ליטר למ"ר. גם בצביעה על תפרים או על טלאים משתמשים בכמות צבע מוגדלת זו.
אין להשאיר את קופסת הצבע פתוחה מחשש להיווצרות קרום.

17.11.2019

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ כניסה (אטמ')	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה			מדלל לסימון דרכים	עד - 5%
התזה רגילה	3-4		כנ"ל	עד - 25%
התזת איירלס	4-5	-0.021" 0.017"	כנ"ל	עד - 10%

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' נמוכה מ- 10°C.

הסרה של צבע למחיקה :

במידה ויש צורך להסיר את הצבע למחיקה ניתן לבצע זאת באמצעים הבאים :

קרצוף הצבע : עובי אופייני של צבע למחיקה הינו כ 200 מיקרון. ניתן להסיר שכבה זו בקלות באמצעות קרצוף שטחי של פני הצבע

הסרה באמצעות מדלל : ניתן לבצע הרטבה של הצבע באמצעות מדלל לסימון דרכים המלווה בשפשוף של מברשת עם סיבים קשים. יש לחזור על פעולה זו במידה והצבע לא הוסר ביעילות.

צבע למחיקה המיושם על צבע קודם לא ניתן להסרה סלקטיבית ללא פגיעה בצבע שמתחתיו

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': -9877483 04 וכן על גבי תווית המוצר.

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשתח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

**ב-25°C ו 65% לחות יחסית.