



**קוד מוצר:**  
386-954

**תיאור המוצר:**

צבע פוליאוריתני שקוף מתקלף על בסיס מים, המיועד לשמירה על תשתיות.

**תכונות מיוחדות:**

מיושם בהתזה  
המוצר מיועד ליישום מעל תשתית צבוע.

**שימושים וישום:**

-מיועד להתזה היוצרת שכבת הגנה מתקלפת שקופה, ניתן להתזה על כל צבע יבש.  
-אפשרות הקילוף של המוצר, אשר יכולה להשתנות עם הזמן, תלויה בעובי המיושם, בטמפרטורת הייבוש, במוצר הצבוע, במצב הסביבה אשר המוצר הצבוע חשוף אליו.  
-פני השטח אשר נצבעים, חייבים להיות חלקים ולא סופגים, נקים מלכלוך ולחות.  
-רצוי לבצע בדיקה על משטח קטן.  
-אין להשתמש במוצר בטמפרטורה נמוכה מ- 15°C וכאשר הלחות גבוהה, משום שלמצב זה יש השפעה על זמני היבוש ועל כושר ההידבקות.  
מוצרים הנצבעים עם מערכות על בסיס מים לא ינוקו עם דטרגנטים אגרסיביים. וללא פגיעה בפני השטח החלקים. במיוחד יש להימנע משימוש באצטון ואלכוהול.  
משטחי מומלצים הניתנים לישום: צבע עליון מבריק ומט (פוליאוריתנים, אקרילים, ניטרו, UV), משטחי ברזל, פלסטיק (polyethylen, ABS)

**נתונים טכניים:**

**צבע מתקלף**

**גוון:** שקוף

**גר' למ"ר לשכבה:** 120-140 גר'/מ"ר

**מס' שכבות נדרשות:** שכבה 1

**צורת ישום:** התזה

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע °C20	ייבוש למגע °C40
שעה	30 דקות

חיי מדף: 12 חודשים

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

המוצר מוכן לשימוש. ניתן לדילול במים 5-10% משקלית.

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה.

**שיטת הצביעה:**

יישום בריסוס:

קוטר נחיר: 2

לחץ כניסה: 3 bar.

חשוב: לפני השמה על עצים אקזוטיים או עצים מטופלים או מגוונים בבייץ יש ליישם איזולציה שקופה.

**הערות בקשר לצביעה:**

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. בימים חמים ניתן להפחית את כמות המאיץ עד ל-1%.

**אמצעי זהירות:**

חשוב! במהלך האחסון אין לאחסן יחד מאיץ ומקשה ובשום אופן אין להביא למגע בניהם מחשש להתלקחות אש או פיצוץ.

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.  
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה- אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב- C 25° ו- 65% לחות יחסית.

עודכן 18.11.2019