



שמן שקוף או מגוון לחידוש דקים ולעמידות משופרת נגד חדירת מים.

תכונות: שמן לדקים בעל שקיפות מיוחדת, שומר על המראה של העץ ומוסיף לו ברק וגוון מרהיב. מקל על ניקוי המשטחים. מותאם במיוחד לתנאי האקלים בארץ. בעל עמידות חוץ גבוהה. עמיד בפני לחות וקרנית U.V. מכיל חומר פעיל נגד היווצרות עובש. קל מאד ליישום. מתאים לכל סוגי העצים. השמן שקוף וניתן לגיוון במבחר גוונים בברק משי.

שימושים: לריענון הדק, להגנה על העץ ושיפור מראהו. מומלץ לצביעת משטחי עץ מחוץ לבית, כגון: דקים (סיפוני עץ) מסביב לבית ולבריכה, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ ועוד. על בסיס ממש.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 585-000 - שקוף ובסיס שקוף לגיוון

גוון: טבעי + 4 גווני עץ מוכנים

ברק: משי

נושר כיסוי מחושב: 10-15 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת כתלות בסוג העץ ובספיגה)

דילול: מוכן לשימוש

ניקוי: ניקוי המברשת בטרפנטין מינרלי טמבור ולאחר מכן מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש למגע: 1-4 שעות | המתנה בין שכבות: 20-30 דקות | ייבוש קשה: 48 שעות (זמני ההמתנה משתנים ע"פ עונות השנה)

גודל אריזה: 1 ליטר | 5 ליטר | 15 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

צביעת עץ:

עץ חדש בלתי צבוע: לטשו את העץ בנייר לטש באופן ידני או בעזרת מלטשת חשמלית להסרת קליפת העץ ועל מנת לקבל ספיגה וחיבור אופטימליים. לאחר מכן הסירו את אבק הליטוש, שטפו היטב, מומלץ שטיפה בלחץ מים. שטח הצביעה חייב להיות נקי מכלוך כדי שהספיגה בעץ תהיה מקסימלית. הניחו לעץ להתייבש.

עץ צבוע: במידה והעץ צבוע בצבע או לכה שקופה, יש לנקות את השכבה בעזרת Wood Striper של טמבור ולפי הוראות היצרן. יש ללטש באופן ידני או בעזרת מלטשת חשמלית ולהסיר שאריות של אבק, כתמי שומן לכלוך או צבע ישן בעזרת חומר ניקוי דק של חברת טמבור לפי הוראות היצרן הכתובות על המוצר. שטפו היטב בלחץ מים והמתינו לייבוש.

הערות: ככל שהגוון הנבחר כהה יותר, כך ההגנה טובה יותר. אין לצבוע מעל לכה, אלא לאחר הסרה מוחלטת. מומלץ לבדוק את החדירות, הספיגה והגוון על פינה נסתרת לפני היישום. הגוונים המופיעים בקטלוג עשויים להיראות מעט שונים על סוגי עץ שונים. רצוי שמשטחי עץ יהיו בשיפוע של מעלה אחת לפחות למניעת שלוליות מים.

אופן צביעה: השמן מוכן לשימוש. בחשו היטב את השמן לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה תוך בחישה עד לתחתית האריזה. צבעו שכבה מלאה של שמן לדק בעזרת מברשת או רולר. מרחו שכבה ראשונה של השמן. לאחר 20-30 דקות, לאחר ספיגה מוחלטת של השכבה הראשונה אך לפני שהיא מתייבשת, מרחו שכבה שנייה ("רטוב על רטוב"). הסירו שאריות ונגבו כל חומר שלא נספג היטב בעץ. אין להשאיר "שלוליות" צבע, חומר שלא נספג לא יתייבש ויהיה דביק. המתינו לייבוש מלא. שמן לדק מגן על העץ ע"י חדירה לתוך העץ ואינו יוצר ציפוי.

דגשים: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כמו כן, לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 10.2023