

דבק צמנטי להדבקת אריחים גדולים ומדוקקים ולבריכות שחיה

תכונות

תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
זמן פתוח ארוך במיוחד.
מתאים לכל סוגי האריחים.
נוח ליישום.
חוזק הדבקה גבוה.
עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ.

VOC
FREEבריכות
שחיהאריחים מדוקקים
וגדוליםזמן פתוח
ארוך

שימושים

הדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות: מיוחד לאריחים גדולים ואריחים מדוקקים.
הדבקה על קירות בטון או לוח גבס או בלוק פומיס/שחור/תאי: מתאים להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן.
הדבקה על רצפות: מתאים להדבקת כל סוגי האריחים, שיש ואבן טבעית, לרבות אריחי קרמיקה ופורצלן בספיגות עד 10% (העומדים בדרישות ת"י 314), ושיש טבעי (העומדים בדרישות ת"י 1555).
מתאים לשימוש בבריכות שחיה כחלק ממערכת בריכות שחיה של טמבור – **יישום בהתאם למפרט בריכות שחיה של טמבור**. ליישום פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י C2TES1 4004
יישום לפי דרישות ת"י 1555



קוד מוצר 670306202505

נתונים טכניים*

תצרוכת אופיינית	1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
לאחר בלייה 7 ימים באוויר מעבדה + 21 יום טבילה במים	גדול מ-1.0 מגפ"ס
לאחר בלייה 14 ימים באוויר מעבדה + 14 יום בתנור	גדול מ-1.0 מגפ"ס
חוזק הדבקות במתיחה באוויר המעבדה לאחר 28 ימים	גדול מ-1.0 מגפ"ס
עיבוי רוחבי (מודל אלסטיות)	S ₁ גדול מ-2.5 מ"מ
משך השמישות לעבודה	כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה)
זמן פתוח (Open Time)	40 דקות – בהתאם למזג האוויר
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	לבן
גודל אריזה	שק, 25 ק"ג

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.

על גבי טיח שחור יש לוודא שהטיח ישר ופולס לפני ביצוע אריחים מדוקקים.

יום לפני היישום שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק.

הדבקה בקירות: חוזק הידבקות במתיחה לתשתית לפי דרישות ת"י 1555. יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.

הדבקה ברצפות: ניתן ליישם על תשתית בטון. חוזק הידבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות ת"י 1555.

הכנת התערובת

שפכו כ-6 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555.

מרחו על התשתית בעזרת הצד החלק של מרית (מאלג') שכבה דקה ומהודקת של דבק בעובי 2-3 מ"מ. מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה, וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית, בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח ולאחר בדיקת כיסוי הדבק כמפורט מטה.

הקפידו למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת של דבק. עובי ההדבקה לאחר הידוק 3-10 מ"מ. הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב") תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה, הדקו באמצעות פטיש גומי.

מומלץ להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש.

בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים (פוגות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים. לאחר ייבוש סופי של הדבק מלאו את המישקים ברובה של טמבור.

בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודת החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 10 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- הדבק אינו מתאים להדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק לפני שהוא מתייבש.
- לפני הדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- יש לוודא שהרקע יכול לשאת את כל שכבות הטיח ושכבת הדבק והאריחים.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר ההדבקה אין להרטיב את האריחים במים לפחות ל-48 שעות.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- בהדבקות על רצפת בטון או על אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 24 שעות, ולהכניס ריהוט רק לאחר 14 ימים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או עם מוצרים המכילים גבס.
- בהדבקת אריח כהה בשטחי חוץ יש להיוועץ עם מוקד מחלקת הדרכה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 04.07.2022
טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.