

מדה מתפלסת חזקה במיוחד על כסויים צמנט המיועדת לפילוס והחלקת משטחים כתשתית לחיפויים שונים. עובי פילוס 10-40 מ"מ. לשימוש פנימי בלבד

מתאים לציפוי אפוקסי ולהדבקת פרקטים.

חזק במיוחד.

התקשות מהירה.

התפלסות מעולה.

מקנה פני שטח חלקים, מפולסים וחזקים.

סוג: CT-C40-F20-A6-SH 100-B 2.0



מגורים
ושטחי ציבור



מהיר
ייבוש



חזק
במיוחד

שימושים

פילוס משטחים בעוביים של 10-40 מ"מ בשכבה אחת. הדבקת שטיחים, PVC, ציפוי אפוקסי, אריחי קרמיקה, הנחה והדבקת פרקט. לשימוש פנימי בלבד. (במקרים בהם נדרשת מדה דקה, יש להשתמש במדה TAMCRETE 620 בעובי 20-3 מ"מ)

תקנים



קוד מוצר 670126202500

נתונים טכניים*

כ-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.4 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
קטן מ-0.5%	התכווצות בהתקשות
גדול מ-5.0 מגפ"ס	חוזק בכפיפה לאחר 28 יום
גדול מ-40 מגפ"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 יום
גדול מ-2.0 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום
לאחר 6 שעות	ניתן לדריכה
כ-30-40 דקות	משך השמישות לעבודה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
אפור	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

חומר מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.
נקו ויבשו את התשתית מכל אבק, מלחים, שמן וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום.

הכנת התערובת

שפכו כ-4.5-4 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.
אפשרות נוספת: שימוש במכונת מדה מתפלסת. כווננו תחילה את כמות המים הנדרשת ואחר כך שפכו את התערובת לתוך המכונה.

אופן השימוש

לפי הוראות המתכנן. לפני היישום יש ליישם תפרי התפשטות במשטח המדה, כולל הפרדות בין הקירות למדה. לפני יישום המדה חובה ליישם פריימר שראקריל 4000 או טורבונד של טמבור על גבי המשטח, על מנת להבטיח הדבקה טובה של המדה לתשתית ולמנוע ספיגות של התשתית (בהתאם לדף הטכני של הפריימר). מיד בתום ייבוש הפריימר (בין 2-8 שעות, כתלות במזג האוויר) יש ליישם את המדה, מהמקום הנמוך ביותר למקום הגבוה ביותר לכיוון היציאה. התייבשות ראשונית של המדה לדריכה (ללא רהיטים): כ-6 שעות (בהתאם למזג האוויר). לפני יישום החיפוי העליון נדרשים שלושה ימי ייבוש על כל 1 ס"מ מדה.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- תהליך ההתקשרות תלוי בטמפרטורה ובלחות היחסית של הסביבה.
- ניתן ליישם על המדה ציפוי ע"ב פוליאוריתן כדוגמת טמגלס תוצרת טמבור.
- אין להשאיר את המדה חשופה ללא חיפוי ו/או ציפוי מעליה.
- לפני הדבקת אריחים מדוקקים עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים.
- יש להדביק אבן ו/או אריחי קרמיקה התואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני או מכונה ייעודית למדה.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:

www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 08.05.2023

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.