

דבק להדבקת בלוקי צמנט שקע תקע

תכונות

תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
 נוח ליישום.
 חוזק הידבקות גבוה.
 עובי הדבקה 5 עד 10 מ"מ.



VOC
FREE



נוח
ליישום



חזק
במיוחד



שימושים

להדבקת בלוקי צמנט שקע תקע.

תקנים

יישום לפי דרישות ת"י 1555.



קוד מוצר 670312212500

נתונים טכניים*

1.4 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.40 ק"ג / ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר בלייה 7 ימים אוויר המעבדה + 21 ימים טבילה במים
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר בלייה 14 ימים באוויר המעבדה + 14 ימים בתנור
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים
גדול משעתיים	משך השמישות לעבודה
30 דקות	זמן פתוח (Open time)
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת השטח

יש לנקות את הבלוק מאבק, לכלוך, שמן וכל גורם העלול לגרום לכשל בהדבקה.

הכנת התערובת

שפכו כ-6.5-6 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

בשלב ראשון יש לפלס את שורת הבלוקים הראשונה בעזרת טיט לריצוף 672. יש למרוח שכבה דקה של דבק בכל משטחי המגע האופקיים והאנכיים של הבלוק, להניח בלוק שקע תקע בצורה אחידה ולפלס את הבלוק בצורת פלס. על מנת לשמור על פילוס הקיר יש לבנות 3 עד 4 שורות ולהמתין לייצוב הקיר. המשך בניית הקירות תעשה ביום שלמחרת או עד לייבוש הדבק כתלות במזג האוויר.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת הבלוק. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. אם נותר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או עם מוצרים המכילים גבס.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה. משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:

www.tambour.co.il