

שכבת גמר להחלקת תשתיות צמנטיות . לשימוש פנים

תכונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
 נוח ליישום.
 מאפשר מעבר אדי מים.
 עובי יישום 2-4 מ"מ.



VOC FREE



נוח ליישום



גימור חלק במיוחד



קל לשיוף



שימושים

החלקת קירות ותקרות על תשתית צמנטית.
 שכבת גמר לטיח צמנטי רב תכליתי 984.
 שכבת הכנה לצבע.
 לשימוש פנימי.

תקנים

נושא ת"י 1920.



מכ" התקנים הישראלי

מכ" התקנים הישראלי
 נושא ת"י 1920

קוד מוצר 670207202500

נתונים טכניים*

1.0 ק"ג/מ"ר לעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
כ-1.0 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק בכפיפה לאחר 28 ימים
גדול מ-3.0 מגפ"ס	חוזק בלחיצה לאחר 28 ימים
גדול מ-0.3 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים
כשעה (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.



יש להמתין 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. חשוב שהשטחים המיועדים להדבקה יהיו ישרים ומתאימים לתקן סטיות. הסירו שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וגופים זרים העלולים לגרום לכשל ביישום. קצצו חוטי קשירה והגנו על זיון נראה לעין במישור הקיר מפני שיתוך (קורוזיה), וסתמו חורים. 24 שעות לפני תחילת העבודה, שטפו את הרקע ביסודיות בעזרת לחץ מים. יש לדאוג שמישוריות הטיח תתאים לדרישות ת"י 1920.

הכנת התערובת

שפכו כ-8-9 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

מרחו באמצעות מרית (מאלג') שכבה דקה של החומר על גבי התשתית, עד לכיסוי השטח. מיד לאחר ייבוש השכבה הראשונה, מרחו שכבה דקה נוספת, והחליקו בספוג לח לרמת גימור סופי. לאחר ייבוש החומר ניתן ללטש באמצעות נייר לטש עדין.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין להותיר את השליכט בגר 587 חשוף. לפני שכבת צבע עליון, יש ליישם מעל בונדרול סופר. לאחר ייבוש סופי, ניתן לצבוע במערכת צבע אקרילי מסדרת סופרקריל תוצרת טמבור.
- אין ליישם בנשוב רוחות חזקות ו/או על תשתית שלא הסתיים בה תהליך אשפחה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il