



מדללים לשימוש בתעשיית המתכת:

VOC g/l	נקודת הבזקה	משקל סגולי	שימושים	קוד מוצר	שם המדלל
840	11°C	0.84	מדלל לצבעי אפוקסי	684-100	4-100
870	4°C	0.87	מדלל לניקיון	683-021	21
860	11°C	0.86	מדלל לדפוס ורכב	683-121	21S
790	-20 °C	0.79	מדלל לניקיון	683-321	21A
870	21°C	0.87	מדלל לצבעי פוליאוריתן	686-211	2-11
880	11°C	0.88	מדלל לצבעי פוליאוריתן	686-311	11TF
860	16°C	0.86	מדלל לצבעי פוליאוריתן לקיץ	686-025	101S
890	26°C	0.89	מדלל לצבעי פוליאוריתן לקיץ	686-010	10
800	-6°C	0.80	מדלל לניקיון	685-011	MEK
920	31°C	0.92	מדלל לצבע אבץ סיליקט	696-280	280
840	9°C	0.84	מדלל לצבעי אפוקסי	682-100	2-100
800	11°C	0.80	מדלל לזוש פריימר	685-009	5-9
800	-1°C	0.80	מדלל לקלייה	685-045	5-45

מדללים לשימוש בסימון דרכים:

VOC g/l	נקודת הבזקה	משקל סגולי	שימושים	קוד מוצר	שם המדלל
870	4°C	0.87	מדלל לצבע לסימון דרכים	681-021	מדלל לסימון דרכים

מדללים לשימוש בתעשיית העץ המקצועי:

VOC g/l	נקודת הבזקה	משקל סגולי	שימושים	קוד מוצר	שם המדלל
870	4°C	0.87	מדלל לניקיון	683-021	21
860	11°C	0.86	מדלל לדפוס ורכב	683-121	21S
790	-20 °C	0.79	מדלל לניקיון	683-321	21A
790	-20 °C	0.79	מדלל לדילול צבעי פוליאסטר	683-031	31
870	21°C	0.87	מדלל לצבעי פוליאוריתן	686-211	2-11
830	1°C	0.83	מדלל לצבעי פוליאוריתן	686-026	111S
860	16°C	0.86	מדלל לצבעי פוליאוריתן לקיץ	686-025	101S
890	26°C	0.89	מדלל לצבעי פוליאוריתן לקיץ	686-010	10

מדללים לשימוש בתעשייה הבטחונית:

VOC g/l	נקודת הבזקה	משקל סגולי	שימושים	קוד מוצר	שם המדלל
900	26°C	0.9	מדלל לצבעי פוליאוריתן	686-012	MIL-DTL-81772C TYPE I
840	1°C	0.84	מדלל לצבעי אפוקסי	684-540	MIL-DTL-81772C TYPE II
840	11°C	0.84	מדלל לצבעי אפוקסי	684-100	4-100
880	21°C	0.88	מדלל לצבעי פוליאוריתן	686-011	11
870	13°C	0.87	מדלל לצבעים אפוקסי-פנולי	684-005	4-5
830	20°C	0.83	מדלל לצבעים ויניליים	681-044	1-44
800	11°C	0.80	מדלל לזיג פריימר	685-009	5-9
860	21°C	0.86	מדלל לשימושים מיוחדים	681-102	מדלל לצ.יב.מהיר תקן תע"ש מ-22

יעילות הדילול והגעה לצמיגות תלויה בטמפרטורה של המוצר ושל התשתית. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר (בגבולות המותר, המצויות בדף הטכני של הצבע) הצמיגות הרצויה תושג בהוספת כמות קטנה יותר של מדלל. ככל שהצמיגות של המוצר נמוכה יותר, כך העובי המרבי הניתן להשגה לפני הופעת נזילות במשטחים ניצבים יהיה נמוך יותר.

השפעת הדילול על עובי הצבע:

סוג המדלל ויחס הדילול מצוינים בדפים הטכניים של מוצרי הצבע. הדף הטכני מפרט את יחס הדילול האפשרי לפי אמצעי ההשמה. יש לעיין בדפים הטכניים של מוצרי הצבע טרם הדילול.

אחוז דילול:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C - 35°C .

אחסון:

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

חיי מדף:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הוראות בטיחות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל- 5°C או מעל 35°C . אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. למיטב ידיעתנו הנתונים הטכניים הכלולים במסמך זה נכונים ומדויקים בתאריך הפרסום ונתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. בשל הבדלים בין מעבדות ומכשירי בדיקה, יתכנו הבדלים קלים בנתונים הטכניים ובכלל זה, בנקודת ההבזקה וה-VOC. חישובי ה-VOC נעשו ע"פ דירקטיבה אירופאית 2004/42/CE. על המשתמש לפנות לחברת טמבור על מנת לוודא את נכונותו לפני פירוט או הזמנה. אין ערובה לדיוק ניתנת או משתמעת. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יתאימו לבקרת האיכות של טמבור. איננו נושאים באחריות לכיסוי, ביצועים, פציעות או נזקים הנובעים משימוש. ההתחייבות הבלעדית של טמבור, אם בכלל, היא להחליף או להחזיר את מחיר הרכישה של המוצר/ים של טמבור שהוכחו כפגומים, לפי החלטת החברה. טמבור לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק, שום אחריות או ערבות אחרת מכל סוג שהוא אינה ניתנת על ידי טמבור, מפורשת או משתמעת, על פי חוק, או אחרת, לרבות סחירות והתאמה למטרה מסוימת. כל הסימנים המסחריים המוזכרים לעיל הם קניינה של טמבור בע"מ אלא אם כן צוין אחרת. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

הערות כלליות:

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון 05/09/2024