



שליכט צבעוני לקירות פנים וחוץ בעל מראה מינרלי - אונטני.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות: מרכיב גס במרקם טבעי. מעניק הגנה בפני השפעת האקלים הישראלי. עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אוויר קשים, בגין מפני עובש ופרטות. נתן לקירות "לנסום" (מאפשר יציאת אדי מים). בעל כושר גישור והתחברות גבוהה לתשתיות. שומר על הגון ומראה הקיר לאורך זמן, מכיל פיגמנטים עמידים בחוץ. ידידותי לשביבה ולשימוש. נשאתו תקן 1731 לגישור על סדקים עד 1 מ"מ.

שימושים: מתאים לציפוי קירות חיצוניים ארכיטקטוניים או פנימיים. מתאים לציפוי טיח לפי ת"י 1920 חלק 1 ו-2 ולקירות בטון. מתאים לבתים חדשים ושיכונים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: AX3-738-790 (ביסיס W, 738-791 ביסיס WW)

גון: מבחר גוונים ממוגנת לגעת בצביע
זמן שקשוק מינימלי לשילוב מגון – 5 דקות. בהזמנה המהווה המשך פרויקט יש להודיע בעת ביצוע ההזמנה ולהකפיד על ביצוע באותו מועד גיון. יש לגoon היסוד בגון הדומה לגoon שליכט העליון.

ברק: מט

טקסטורה: 70 גריני

כושר בסיס מחושב*: 5.4-4.5 ק"ג למ"ר

זמן ייבוש: ייבוש לעיבוד: עד חצי שעה | זמן ייבוש למגע: 3-2 שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר ועובי השכבה | ייבוש סופי: 21 ימים

אחסון וחימום מדף: יש לאחסן את המוצר במיקום מוצל ומאורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורי ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 24 ק"ג

יש לוודא כי התשתיות מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתכלפת. שטפו היטב בסילון מים מתקוקים בלבד 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך, בבטון חדש יש להמתין לאשפורה של בחודש ימים, בטיח חדש יש לאשפף כ-10 ימים. לפני ביצוע שליכט טרנו יש לנתק מהקיר את כל חיבוריו הפיגומים, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגומים באופן תקין. לפני היישום יש לערבל החומר במixer מכני ערבות מלא. במידה וקיים סדקים בתשתיות יש לתקןם באמצעות מלוי גומי (737-453) מתוצרת Tambour.

הכנה לפני שימוש: טיח שחבור: ישו שכבבה של צבע יסוד לשילובו אקרילי צבעוני (738-500) או פרימר לתשתיות W (738-501) או יסוד קשור לרובה (737-000), הכל בהתאם להוראות יצירן המפורחות על אריזת היסוד, והמתינו ליבוש.

תשתיית צבעעה: אם התשתיות חלה או פורוזיבית / או מדובר בסביבה ימית או תעשייתית, אזו לאחר הכנת השטח ישמו יסוד קשור לרובה (737-000). אם התשתיות יציבה יישמו פרימר לתשתיות W (738-501) או יסוד קשור לרובה גומי (737-000), המתינו ליבוש לפי הוראות הדף הטכני.

תשתיית לוח סופרבורד: יש לעיין בדף הטכני של הלוח סופרבורד (באזור Tambour).

אופן השימוש: ישמו שכבת שליכט טרנו באמצעות מלאג' מתקכת. עברו עם אותו מלאג' פעמי נספסת על השכבה המיוושמת והחזיקו את המאלג' בחזיתן, על מנת להסיר עודפי חומר. לאחר מספר דקוטר עברו על החומר עם מלאג' פלסטייק לקבלת הטקסטורה הרצויה. יש ליישם את השילוב ברצף על גבי הקיר כולו בשלמותו ולא עצירות אחרית יתכןו הבדלי גוון. במהלך העבודה מנוקים מידי פעמי את המאלג' פלסטייק במים, כדי למנוע הידבקות השילוב על המאלג' וכדי להקל על השימוש.

יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות הצביעה.

текסטורות: ניתן להגיע למספר רב שלteksturot בשיטות שונות ומומלץ תחילת לישם על קיר קטן לבחירת השיטה המועדפת:
ישום ייחודי לשילוב טרנו. משייבות אופקיות באמצעות מלאג' פלסטייק

"שימוש מסורתי – מאלג' בתנועה סיבובית"

dagshim:

- אין לישם שליכט באשר צפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או בשטמפרטורת הקירות היא מתחתת ל- $c\ 10^\circ$ והלחות היחסית מעל 85%.
- כושר הכספי המשעי תליי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצבע ותנאי מגז האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהוות כ- 75% מוכשר הכספי המוחשב.
- לשימוש מקצועי.
- בקרבה לסייעת ינית- מומלץ לישם כziepsi גמר על גבי השליכט "צבע פוליאוריתני לקירות חוץ".

השות כליליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלכו על ידי טמבר במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לנפות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנקודות, מפרט טכני וגילין בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחתת ל- 5- מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבר מוגבלת לטיב החומר בלבד ואיןנה כוללת שימוש שלא על פי הוראות טמבר המצוינות על גבי האריזה ואיןנה באה במקומות אחריות המבצע. כל המבצע בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמתה לצרכיו, ולודא ביצוע/actions של כל העבודה על פי התקנים המקבילים. תיתקן סטייה בתוכנות האריזה של עד $-2\% / +$. טמבר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים והמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינוי דין ו/או התקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחוריות להעתדן בשינויים מעט לעת. יש לען המוצר היטב בעת ההבולה.

מיוצר ע"י טמבר בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אורייל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאם לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואישר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימוש לבן יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעט [לעת לעת](http://www.tambour.co.il)