



פח למוצר דו-רכיבי

הגרשה

רולר/ גלילה

התזה

קוד מוצר:

571-021: חלק א' צהוב

571-022: חלק ב' משותף

תיאור המוצר:

צבע יסוד אפוקסי פוליאמיד אנטיקורוזיבי דו-רכיבי ('א'+ב') המכיל פיגמנט סטרונציום-כרומט, מיועד לשימוש תעופתי. מתאים לתקן: MIL-P-23377 -Class C Type 1

תכונות מיוחדות:

- אדהזיה מצוינת למתכות קלות כגון: אלומיניום.
- בעל קושי, גמישות ואדהזיה גבוהה.
- עמיד בטמפרטורות קרות אופייניות לאביזרי תעופה (כ-50° C).

שימושים:

משמש בעיקר לצביעת אביזרים תעופתיים, לצביעת אלומיניום ומתכות קלות. מתאים גם לפלדה.

נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.

גוון: צהוב בהיר, ירוק 34052, ירוק בהיר

ברק ב- 60°: מט

אחוז מוצקים בנפח: 28.60%

VOC (גרם לליטר): 640.2

עובי פילם יבש לשכבה: 15-25 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 9-13.5

מדלל מומלץ: מדלל לפי MIL-T-81772, type II, (מיוצר בטמבור)

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע: 30 דקות | זמן המתנה בין שכבות: 1-24 שעות | זמן ייבוש סופי: 6 שעות

יחס ערבוב במשקל: א:ב = 1:1.6 בהתאמה

יחס ערבוב בנפח: א:ב = 1:1

זמן המתנה לפני צביעה: 15 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 8 שעות

חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים

תנאי אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום מקורה מוגן משמש וממים בטמפרטורה

מרבית של 30 C .

הכנת השטח ומערכת הצבע:

אלומיניום: הסרת שומנים והסרת תחמוצות ע"י שיוף פני השטח לעומק חספוס של 30 מקרון לפחות או טיפול כימי תקני .
פלדה : ניקוי אברזיבי לדרגה של -Sa-2.5. משמש כיסוד לצבעים דו-רכיביים עליונים כגון: טמגלס, טופדור ופוליאוריתן לסילונים לפי MIL 83286 או MIL 85285.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
0-5%	MIL-T-81772, type II	-	4-5	הברשה/גלילה
10-20%	MIL-T-81772, type II	0.013-0.015"	4-5	התזה רגילה

מדלל לניקוי:
 מדלל 4-100

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.
 אין ליישם בטמפ' נמוכה מ- 10° C.
 כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477
 הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות ובלחות יחסית של מעל 65%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים **ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001** ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 8488

כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

עודכן: 25.08.2021