



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

קוד מוצר:
380-xxx

תיאור המוצר:

צבע עליון מבריק, מהיר ייבוש, המאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד.

תכונות מיוחדות:

- שמירה על ברק לאורך תקופה
- צבע בעל ייבוש מהיר במיוחד. מאפשר תהליך צביעה בזמן קצר.
- הייבוש המהיר מונע תפיסת אבק ולכלוך ומעניק מראה נאה.
- מתאים יישום בהתזה, רולר והברשה.
- מינימום נזילות וטפטופים.

שימושים:

- משמש כצבע עליון מעל יסוד לצביעה מהירה / יסוד סופר עמיד/ יסוד אפוקסי גלובל ראל 7038 .
- מתאים לצביעה בתהליך מהיר וחסכוני כאשר יש צורך לשנע את חלקי המתכת במהירות.
- מיועד לצביעת חלקי פלדה וקונסטרוקציות בסביבה עירונית ותעשייתית קלה.

נתונים טכניים:
גוון: לבן , אפור שלדה , אפור כסף

ברק ב- 60°: 90±2% (מבריק)

אחוז מוצקים בנפח: 50 ± 2

עובי פילם יבש לשכבה: 50-80 מיקרון

כוסר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 6.25 - 10

מדלל מומלץ: להתזה: מדלל 1-32 / להברשה: מדלל 18

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: 2 שעות | זמן המתנה בין שכבות: 1-4 שעות או מ- 16 שעות ואילך.

זמן ייבוש סופי: 12 שעות

חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים נאותים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

חיסוף המתכת ע"י גרגרים לדרגה Sa-2.5, ולרמת חספוס של 40 מקרון לפחות. במידה וההכנה הנ"ל לא מתאפשרת יש לבצע חספוס באמצעים מכאניים תוך הסרת חלודה ושכבות רופפות לדרגה St-2 לפחות כמו כן יש להסיר שומנים וכל חומר זר.

מערכת הצבע:

יסוד: לקבלת תהליך צביעה מהיר במיוחד מומלץ ליישם על 2 שכבות יסוד ו-1-2 שכבות עליון מהיר ייבוש. ניתן ליישם כצבע עליון על כל צבעי היסוד הסינתטיים של טמבור.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה			מדלל 18	10-15%
התזה רגילה	3-4		1-32	עד 10%
התזה איירלס	3-4	15-21"	1-32	עד 5%

מדלל לניקוי:

מדלל 1-32 או מדלל 18.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד. 8488

כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

עודכן 2.1.2022