

מוסף אקרילי רב תכליתי לתערובות צמנטיות כגון טיח וטיט ריצוף

תכונות

משפר את חוזק הכפיפה והלחיצה והתכונות האלסטיות של תערובת המליטה.
משפר את כושר ההדבקה לתשתיות השונות ומגדיל את חוזק ההדבקה מתערובת ללא מוסף.
מייצר זמן עבידות ארוך יותר.
מקטין תצרוכת מים.
משפר חוזק הידבקות.
משפר אטימה למים.



משפר עבידות



גמיש



עמיד ב-UV



שימושים

מוצר רב תכליתי המתאים למגוון רחב של תערובות מליטה.
מוסף לשיפור חוזק, אטימה, הדבקה ועבידות בין התערובות.
מיועד לתערובות טיח וטיט לריצוף והדבקת אריחים בקירות ורצפות.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים



קוד מוצר 983111200500 - 5 ק"ג / 983111201800 - 18 ק"ג

נתונים טכניים*

5°C-35°C	טמפרטורת יישום
ג'ריקן 5 / 18 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

אמולסיה אקרילית טהורה, דבקים ותוספים.

הכנת התערובת

יש להוסיף ג'נרל בונד בכמות של כ-10% עד 15% ממשקל הצמנט בתערובת. יש להכין תערובת יבשה של צמנט וחול ולהוסיף את מוסף הג'נרל בונד תוך כדי ערבוב, בדילול יחס מים 1:1 עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. הוסף מים עפ"י הצורך לקבלת עבידות מתאימה.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

- יש לבצע הדבקה באריחים התואמים לתקנים ישראלים, לרבות ת"י 314.
- כל יישום בטיח חייב להיעשות בהתאם לת"י 1920.
- אין להדביק אריחים סופגים (מעל 7%) בשיטת הטיט.
- זמני ייבוש ואשפורה משתנים בהתאם לסוג התערובת, אופי וטמפרטורת היישום.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 10.9.2020
טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.