



פח למוצר דו-רכיבי

התזה

קוד מוצר:

574-177: חלק א'

574-178: חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע יסוד אפוקסי, דו-רכיבי (א'+ב'), אנטי קורוזיבי, נטול כרומטים ומתכות כבדות, מבוסס על פיגמנטים אנטיקורוזיבים (יחודיים), מיועד לשימוש תעופתי.

תואם דרישות התקן: MIL-PRF-23377 Type I Class N

תכונות מיוחדות:

- אדהיזה מצוינת למתכות קלות כגון: אלומיניום.
- ייבוש מהיר

שימושים:

משמש בעיקר לצביעת אביזרים תעופתיים, לצביעת אלומיניום ומתכות קלות. מתאים גם לפלדה.

נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב- $25^{\circ}C$ ו- 65% לחות יחסית.

גוון: קרם

ברק ב- 60° : מט

אחוז מוצקים בנפח: $49 \pm 2\%$

VOC (גרם לליטר): 323

עובי פילם יבש לשכבה: 15-23 מיקרון

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** 30 דקות | זמן המתנה בין שכבות: 5-24 שעות

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 20-30

מדלל: MIL-T-81772, type II, (המיוצר בטמבור)

יחס ערבוב בנפח: א:ב = 1:4 בהתאמה

זמן המתנה (לאחר ערבוב א+ב) לפני צביעה: 30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 4 שעות

הכנת השטח ומערכת הצבע:

אלומיניום: טיפול כימי לפי MIL-DTL-5541 או שווה ערך.
משמש כצבע יסוד לצבעים דו-רכיביים עליונים כגון: טמגלס, טופדור, פוליאוריתן לסילונים לפי MIL-DTL-83286 או MIL-DTL-85285

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
40% טו	MIL-T-81772, type II	1.4-1.8	3-4	התזה רגילה

מדלל לניקוי:

MIL-T-81772 Type II או מדלל 4-100 של חברת טמבור קוד: 648-100

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.
לבחינת כלל התנאים המתאימים וערכי ההידבקות לטיפול השטח הכימיים השונים, יש לבצע צביעה ניסיונית טרם הצביעה הכוללת לבחינת ההידבקות, רמת הדילול, עובי אפשרי וכו'..
כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: מידת החלקות של פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.
החומר מתאים לשימוש עד **24 חודש** מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים

וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עודכן 11.2022