



פח למוצר דו-רכיבי

מוצר: שפכטל פחחים

 חלק א' מרק פחחים : 386-955
 מקשה למרק פחחים : 386-956

תיאור המוצר:

מרק פחחים המתאים לתיקון פגמים בעץ ובמתכת ליישום לפני צבע.

תכונות מיוחדות:

- טקסטורה משחתית
- הידבקות מושלמת לעץ ומתכת.
- קל ליישום.
- נוח לליטוש.
- ייבוש מהיר.

שימושים:

- שפכטל זה הינו מוצר בעל הידבקות למגוון תשתיות
 - ✓ עץ מסיבי ולוחות MDF.
 - ✓ ניתן לצבועה מעל שפכטל זה יסודות דו רכיבים כגון: יסודות אפוקסי, אקרילי, פוליאוריתן.
 - ✓ ברזל ואלומיניום אשר נוקו מגריז ושומנים.
 - ✓ גלון אשר נוקה מגריז ושומנים.
 - ✓ סיבי זכוכית מלוטשים

נתונים טכניים:
גוון: לבן קרמי

משקל סגולי: 1.92 ± 0.03 ק"ג

עובי שכבה: ניתן ליישם בשכבות דקות, יש להמתין לייבוש מלא בין השכבות. אין ליישם בעובי העולה על 3 מ"מ.

זמני ייבוש:

ייבוש IR בגלים קצרים	ייבוש 20°C
8-10 דק'	16-26 דק'

בייבוש אינפרה אין לעלות מעל טמ' של 80 °C

בייבוש של גילון אין לעלות מעל טמ' של 60 °C

יחסי ערבוב משקלי:

חלק א'	חלק ב'
100 יחידות	2 יחידות

אורך חיי התערובת 4-5 דקות בטמפרטורה 20°C.

חיי מדף: חלק א' 12 חודשים

חלק ב' 18 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. יש לשייף היטב את השטח לפני צביעה. יש לערבב חלק א'+חלק ב' לפי היחסים המצוינים.

הוספת כמות גדולה מ-2% עשויה לגרום להכתמת פני השטח הנצבעים ולשינוי נקודתי בגוון באזור התיקון.

ליטוש ראשוני יבוצע בנייר P80-120

ליטוש סופי יבוצע בנייר P120-280

ניקוי:

ניקוי מידי של כל ציוד

הערות בקשר ליישום:

לערבב היטב את החלקים. אין ליישם על תשתית לחה. לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לחה עשויה לגרום לאיבוד אדהזיה.

אין ליישם ישירות מעל ווש פריימר, צבע ארקילי חד רכיבי, ומערכת ניטרולולוזה.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו 65% לחות יחסית.

עודכן 21.11.2019