



קוד מוצר:

577-xxx: חלק א'
577-610: חלק ב' משותף

תיאור המוצר: צבע עליון פוליאוריתני אליפטי דו-רכיבי.

שימושים:

- צבע עליון במערכות צבע וציפויים המשמשים לרצפות בטון.
- מתאים לרצפות האגרים למטוסים, עמידות גבוהה לסקיידרול.
- ניתן ליישם כצבע עליון במערכות דקות (כגון: יסוד אפיקטלק) ובמערכות עבות ליציקה (כגון: טמפלוד TR)
- מתאים כצבע עליון למשטחים לשימוש פנימי וחיצוני.

יתרונות: בעל עמידות חיזונית מעולה, עמידות מעולה לקרינת UV, שומר על גוון וברק לאורך שנים, עמידות גבוהה לאווירה קורוזיבית תעשייתית וימית, עמידות גבוהה לשחיקה.

נתונים טכניים (25 °C):

גוון: לפי לוח גווני RAL

ברק ב- 60°: משי.

אחוז מוצקים בנפח: מינימום 50% בהתאם לגוון

עובי פילם יבש לשכבה: 40-50 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה * (מ"ר לליטר): 8-10

מדלל מומלץ: מדלל 11 או 10 (בקיץ) של חברת טמבור

זמני ייבוש (שעות) :

40° C	25° C	15° C	5° C	אופן הייבוש
2	4	8	16	ייבוש למגע
16	20	32	48	המתנה בין שכבות
12	24	48	72	ייבוש ללחיצה
לפחות 3 ימים	לפחות 7 ימים	לפחות 14 ימים	28 ימים	ייבוש לקושי מרבי/זמן ייבוש לפני חשיפה

		ימים		לכימיקלים
--	--	------	--	------------------

חלק ב': מקשה לטמפלור 200 מ.ק. 577-610

יחס ערבוב בנפח: א:ב = 1:3

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 4 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

אחסון: יש לאחסן במקום מוצל ויבש בטמפרטורות של 5-35 °C

הכנת השטח ומערכת הצבע:

משטחי בטון עם צביעה ישנה שנעשתה במערכת דו רכיבי: יש לבצע שטיפה ידנית או מכנית להסרת זיהומים. במידה ויש שומנים על המשטח יש להשתמש במסיר שומנים. יש לשטוף היטב את שארית חומרי הניקוי מהשטח ולייבש. שכבות צבע רופפות, יש להסיר ע"י ניקוי מכני (או שיטה אחרת). יש להשתמש בנייר לטש P 80 ולעמעום ברק של הצבע הקיים. לשכבה נוספת של טופלור, יש ליישם אפיקטלק בעובי 20-30 מיקרון.

משטחים אופייניים: חניונים, מחסנים, אולמות תצוגה ועוד.

הערה: על מנת להפחית את נראות השריטות שמתקבלות מתפקוד הרצפה (חיכוך, גרירות, שחיקה וכו'), מומלץ ליישם שכבה דקה עליונה של לכה שקופה. מומלץ במיוחד בגוונים כהים. להתאמת לכה, יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית של חברת טמבור.

שיטת הצביעה:

ערבוב לאחידות: חלק א' (שרף) וחלק ב' (מקשה) ארוזים בכמויות מדודות לערבוב. יחס הערבוב - א:ב הוא 1:3 בנפח.

יש לערבב חלק ב' לתוך חלק א' ולבחוש היטב. ליישום אופטימאלי יש ליישם בטמפ' של 10-35° C. טמפ' המשטח חייבת להיות לפחות 3° C מעל נקודת הטל. אין לצבוע בלחות יחסית הגבוהה מ- 85% ובטמפ' נמוכה מ- 10° C. מעל עובי של 60 מיקרון עלולות להיווצר נזילות

אמצעי השמה

גלילה	הברשה	התזת אויר	איירלס
+	+	+	+

דילול מומלץ

סוג וכמות המדלל תלויים באמצעי השמה בעובי המתבקש, טמפרטורת הצבע וטמפרטורת המתכת

סוג מדלל	% דילול	אמצעי השמה
קיץ - מדלל 10, חורף מדלל 11	0-10	גלילה

בימים חריגים בקיץ ניתן להחליף עד 30% ממדלל 10 במדלל 4-39 (RETARDER)		
כנ"ל	0-10	הברשה
כנ"ל	0-10	איירלס
כנ"ל	0-25	אקדח אויר או מיכל לחץ

יישום באמצעות ריסוס איירלס: יש לנקות את קווי המערכת במדלל 11. הציוד חייב להיות נקי לפני השימוש.

גודל הנחיר הנדרש: 0.015-0.013.

לחץ: 2000-2500 PSI

טופלור 200 משי-השמה בהברשה/גלילה: יש ליישם את הצבע בשכבה אחידה. על מנת להבטיח עובי שכבה מספקת, מומלץ ליישם בשתי שכבות כאשר מיישמים במברשת או בגלילה. הרולר המשמש לגלילה הינו רולר עמיד לצבעים סינתטיים עם "שערות" קצרות במיוחד. הגימור המתקבל הינו מרקם של קליפת תפוז עדינה. להפחתת אפקט זה ניתן ליישם שתי שכבות דקות ומדוללות (מעל 10% דילול).

אמצעי זהירות: יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור 6477*
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות..

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות ולחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 6477*

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 8488

כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

מעודכן : 05.03.2023