

תערובת בטון ב 30 מהירת התייבשות והתקשות. יבשה ומוכנה לשימוש

תכונות

תערובת בטון מהירת התייבשות והתקשות בפרקי זמן קצרים מאוד כ-15 עד 25 דקות.
 חוזק לחיצה גבוה, ב 30 (גדול מ 30 מגפ"ס).
 עומד בדרישות ת"י 118, יש לעבוד לפי תקן 466 ותקן 26 לבטון.



שימושים

פתחי ביוב, מדרגות, עמודים, תמרורים, גדרות ולשימושים בהם יש צורך בייבוש מהיר של הבטון.

תקנים



קוד מוצר 983258212500

נתונים טכניים*

| | |
|-------------------------|-----------------|
| שקיעה מתוכננת | 5-6 ס"מ |
| תצרוכת אופיינית | כ- 12.5 ליטר/שק |
| חוזק לחיצה לאחר 28 ימים | גדול מ-30 מגפ"ס |
| טמפרטורת יישום | 5°C-35°C |
| גודל אריזה | שק, 25 ק"ג |

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט מסוג R - 52.5 CEMI

הכנת שטח

יש לנקות את הסביבה המיועדת לעבודות הבטון מאבק, שמן ומלחים.
 יש לבצע את עבודת הטפסנות והברזל על-פי התקנים הרלוונטיים.
 יש להרטיב את אזור היציקה לפני היישום.

הכנת התערובת

שפכו את תכולת השק לתוך כלי המכיל 2.5-2.8 ליטר מים – כך יתקבל חוזק הגדול מ-30 מגפ"ס. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו 3 דקות וערבלו שוב. עם סיום ההכנה יש ליישם את התערובת תוך 3 דקות.

יש לצקת את החומר לתוך הטפסות או לתוך בור יציקת העמודים עד להגעת החומר לקו העליון של הטפסות או של הבור.

לצורך ציפוף התערובת מומלץ להדק את התערובת באמצעות הקשה על הטפסות בעזרת פטיש. יש לסגור את החלק העליון של היציקה בעזרת כף טיחים (מאלג').

אשפרה: למחרת היישום, יש לבצע אשפרה של החומר, שלוש פעמים ביום ולמשך שלושה ימים ברציפות.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- בחיבור בין בטון ישן לבין בטון חדש, יש להקפיד על הרטבה מלאה של הבטון הישן.
- להבטחת הידבקות משופרת של בטון חדש לבטון ישן, יש להשתמש בחומר מקשר (פריימר) מסוג טורבונד של טמבור.
- התקנת קוצים מברזל תגרום לחיבור משופר בין בטון ישן לבין בטון חדש.
- תערובת שהחלה להתייבש אינה מתאימה לשימוש חוזר, ואין להוסיף לה מים.
- הוספת מים מעבר לכמות המומלצת מחלישה את התערובת.
- ניתן להוסיף ¼ ליטר מים (כוס) כדי לקבל שקיעה גבוהה יותר מ-6 ס"מ, או להפחית ¼ ליטר (כוס) כדי לקבל שקיעה נמוכה מ-5 ס"מ.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משוק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאשרת ע"י מכן התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 17.10.2023

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.