



פח למוצר חד-רכיבי



הברשה



רולר/גלילה



התזה

## קוד מוצר:

448-047 – כחול

## תיאור המוצר:

צבע לסימון אבני שפה בעל ייבוש מהיר.

## תכונות מיוחדות:

אינו מכיל עופרת כרומטים ו/או מתכות כבדות .

## שימושים:

- מתאים לסימון אבני שפה עשויים מבטון. (כגון: צידי כבישים, שפות מדרכה, וסימון אבני שפה בחניונים וכו').
- מתאים לסימון מגרשי חניה, רצפות מחסנים, אולמות וכו'.
- מתאים גם לדרכי בטון מעל יסוד מתאים. במחסנים, אולמות תצוגה וכדומה המיועדים להולכי רגל עם שכבת סילר מתאימה מעליו .

## נתונים טכניים:

**גוון:** כחול (לפי קאורדנטות תקן 1871)

**ברק ב- 60°:** מט

**אחוז מוצקים בנפח:** 43%-47%

**קושר כיסוי מחושב לשכבה \* (מ"ר לליטר):** 1.7 – 1.9

**מדלל מומלץ:** מדלל לצבע לסימון דרכים או מדלל 1-22 המיוצרים בחברת טמבור

**זמני ייבוש:** (ב 25 מעלות) . זמן ייבוש למגע\*\* : 15 דקות | זמן ייבוש סופי: 30 דקות

**חיי מדף:** 12 חודשים ממועד הייצור בכפוף לתנאי אחסון המומלצים.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** נקה את השטח העומד להיצבע מאבק, שומן וכל גוף זר אחר. אין לצבוע על משטח רטוב או לח, כשצפוי גשם וכן בתנאי אקלים קיצוניים. הצבע מיועד לצביעה ישירה על בטון המשמש לסימון אבני שפה . בצביעה מעל משטחי בטון לדריכה יש ליישם יסוד קושר על בסיס טרפנטין. ניתן להאריך את חיי המוצר ולשפר את יכולת הניקיון ע"י השמה של "עליון אקוואטופ"

מוקד המומחים של טמבור 6477\*

[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

**שיטת הצביעה:**

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
0-5%	מדלל ל סימון דרכים או מדלל 1-22	-	-	הברשה/גלילה
0-5%		0.017- "0021	4-5	התזת איירלס

**מדלל לניקוי:** מדלל לצבע לסימון דרכים או מדלל 1-22.

**הערות בקשר לצביעה:** לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. **זהירות:** הברשה מרובה עלולה להמיס את אספלט הכביש ולגרום לשינוי גוון של הצבע (BLEEDING).

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור \*6477 הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה- אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות..

**הערות כלליות:**

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מוקד המומחים של טמבור \*6477

[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

\* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות ולחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477

---

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.  
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 8488

כתובתנו באינטרנט: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

---

**מעודכן : 12.05.2022**

מוקד המומחים של טמבור \*6477

[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)