

## צבע עליון מבריק לשנאים - גוון RAL 7033



לשימוש מקצועי



פח למוצר חד-דכיבי



יישום התזה



הברשה



רולר/גלילה

431-033

**קוד מוצר:**

צבע עליון מבריק, מבוסס על שרפים מסוג "אלקיד", מהיר ייבוש, המאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד.

**תיאור המוצר:**

- ✓ צבע בעל ייבוש מהיר במיוחד. מאפשר תהליך צביעה בזמן קצר.
- ✓ הייבוש המהיר מונע תפיסת אבק ולכלוך ומעניק מראה נאה.
- ✓ מתאים ליישום ע"י התזה באיירלס, אקדח אויר, מיכל לחץ, רולר והברשה.
- ✓ בעל מבנה ראולוגי מיוחד המפחית נזילות וטפטופים.

**תכונות מיוחדות:**

משמש כצבע עליון מעל צבע "יסוד לצביעה מהירה" או "אנטירוסט" המיוצרים בטמבור. מתאים לצביעה בתהליך מהיר וחסכוני כאשר יש צורך לשנע את חלקי המתכת במהירות. מיועד לצביעת חלקי פלדה וקונסטרוקציות בסביבה עירונית ותעשייתית.

**שימושים:**

**הנתונים להלן: ב 25°C, 65% לחות יחסית**

**נתונים טכניים:**

גוון	RAL 7033
ברק ב- 60°	90% ± 5 מבריק
מדלל	בהתזה - מדלל 1-32 בהברשה - מדלל 18
VOC	441.31 גרם/ליטר
אחוז מוצקים בנפח	44% ± 2%
עובי פילם יבש לשכבה	35-70 מיקרון
כושר כיסוי מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר)	6.3-12.6

טמפרטורת סביבה 20°C

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע	מקס' 2 שעות
זמן המתנה מינימלי בין שכבות	24 שעות
זמן המתנה מקסימאלי בין שכבות	7 ימים

פלדה: חספוס המתכת ע"י גרגרים לדרגה Sa-2.5, ולרמת חספוס של 40 מיקרון לפחות. במידה וההכנה הנ"ל לא מתאפשרת יש לבצע חספוס באמצעים מכאניים תוך הסרת חלודה ושכבות רופפות לדרגה St-2 לפחות כמו כן יש להסיר שומנים וכל חומר זר.  
מערכת הצבע:

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

יסוד- לקבלת תהליך צביעה מהיר במיוחד מומלץ ליישם 2 שכבות יסוד לצביעה מהירה, או אנטירוסט, ו-1-2 שכבות "עליון לצביעה מהירה" של טמבור.

## שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	גודל פייה	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
עד 10%	מדלל 18			הברשה/גלילה
עד 15%	1-32		3-4	התזה רגילה
עד- 5%	1-32	0.15"– 0.21"	3-4	התזה איירלס

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

## הערות בקשר לצביעה:

מדלל 1-32 או מדלל 18 של טמבור

## מדלל לניקוי:

יש לאחסן במקום מקורה מוגן ממים ושמש ישירה. יש לאחסן בטמפרטורה מרבית של 35°C. חיי מדף 24 חודשים ממועד הייצור בכפוף לאחסון בהתאם לתנאי האחסון המומלצים.

## אחסון וחיי מדף:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש במסכה מתאימה מפני שאיפת מדללים, בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477.

## הוראות בטיחות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

## הערות כלליות:

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 20/02/2024