

צבע סינטטי ברק עמום ייבוש מהיר



לשימוש מקצועי

פח למוצר חד-רכיבי

יישום התזה

רולר/ גלילה

הברשה

473-XXX

קוד מוצר:

צבע עליון סינטטי ברק עמום ייבוש מהיר

תיאור המוצר:

- מתאים לדרישות מקחש"ר לפי מפרט רכישה צ-21-040
- ייבוש מהיר.
- ניתן ליישום בהברשה בעובי 30-40 מקרון לשכבה .
- ניתן ליישם מעל צבע יסוד נטול כרומטים .
- ללא עופרת וכרומטים.
- מטויה הגנה אנוטיקורוזיבית לחשחיוח פלדה.

תכונות מיוחדות:

- מיועד לצביעת תחמושת כשכבת גמר ע"ג משטחים שעברו טיפול מוקדם בפוספטיזציה ובצבע יסוד או ע"ג משטחים צבועים בצבע יסוד בלבד .
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- הצבע אינו מיועד לשימוש כאשר נדרשת עמידות בדלקים

שימושים:

הנתונים להלן: ב 25°C, 65% לחות יחסית.

נתונים טכניים:

לפי לוח הגוונים FED STD 595	גוון
מט	ברק ב- 60°
מדלל 1-32	מדלל
58-62%	אחוז מוצקים במשקל
40-43%	אחוז מוצקים בנפח
11-10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)	כושר כיסוי (40 יבש) מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר)

זמני ייבוש (שעות): בעובי 70-80 מיקרון יבש לשכבה (C25)

זמני ייבוש:

3 - 6	ייבוש למגע (דקות):
מקס' 20	ייבוש לאריזה (דקות):
מקס' 24	ייבוש סופי (שעות):

מתכת: הכנה חלקית לפני תחילת הצביעה ודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך, חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר, בעזרת מברשת פלדה, נייר לטש או בניקוי מכני. לאחר מכן, יש להסיר שיירי אבק.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

מתכת - ניקוי אבראזיבי: במידת הצורך בצעו התזה אגרטים לדרגה Sa-2.5 (לשימוש תעשייתי).

מערכת הצבע: צבעו שכב יסוד נטול כרומטים והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול	מדלל	קוטר נחיר	לחץ התזה PSI	לחץ אוויר כניסה אטמ'	אופן הצביעה
עד- 5%	מדלל 1-32	-	-	-	הברשה/גלילה
-	מדלל 1-32	-	-	-	טבילה
15%-20%	מדלל 1-32	-	-	4-3	התזה רגילה
עד- 5%	מדלל 1-32	0.021"	2000	6-5	התזה איירלס

הערות

יש להקפיד על תנאי אוורור מתאימים. הצביעה תעשה בטמפ' של מעל ל-5°C, טמפרטורת מתכת מרבית 35°C, טמפרטורה מרבית של המוצר לפני התזה 30°C, לחות מקסימאלית מותרת עד 85%. אין ליישם בטמפרטורה הנמוכה מ-3°C מעל נקודת הטל.

מדלל לניקוי:

מדלל 1-32 תוצרת טמבור. נקו את כלי העבודה במדלל 1-32, תוצרת טמבור, מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מדלל 1-32 תוצרת טמבור, על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C - 35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477.

הוראות בטיחות ואזהרות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

הערות כלליות:

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרכ כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

תאריך עדכון אחרון: 22/02/2024