



לשימוש מקצועי



פח למוצר חד-רכיבי



יישום התזה



רולר/ גלילה



הברשה

354-004

**קוד מוצר:**

צבע יסוד אנטיקורוזיבי נטול כרומטים ועופרת על בסיס שרפים מעולים המשמש כצבע יסוד.

**תיאור המוצר:**

- מתאים לדרישות מקחש"ר לפי מפרט רכישה מ-21-173
- ייבוש מהיר.
- ניתן ליישום בהברשה בעובי 30-40 מקרון לשכבה או כצבע רב-עובי בהתזת איירלס (70-80 מיקרומטר עובי יבש) לשימוש תעשייתי.
- ניתן ליישם מעליו צבעים סינתטיים עליונים מכל הסוגים (סופרלאק, פוליאור, עליון לצביעה מהירה וכדו').
- ללא עופרת וכרומטים.
- מעניק הגנה אנטיקורוזיבית לתשתיות פלדה.

**תכונות מיוחדות:**

- ליישום על אביזרים ממתכת ואלומיניום משויף ו/או מטופל בטיפול כימי תקני ולהגנה מפני חלודה.
- משמש כיסוד לפני צבעים עליונים סינתטיים כגון: פוליאור, סופרלאק פלוס, עליון לצביעה מהירה, מטאל לוחם בחלודה.
- לשימוש פנימי וחיצוני.

**שימושים:**

## הנתונים להלן: ב 25°C, ו65% לחות יחסית.

**נתונים טכניים:**

אדום	גוון
מט	ברק ב- 60°
מדלל 1-32	מדלל
48-46%	אחוז מוצקים בנפח
70-65%	אחוז מוצקים במשקל
12-11 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)	כושר כיסוי (40 μ יבש) מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר)
6-5.5 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)	כושר כיסוי (80 μ יבש) מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר)

## זמני ייבוש (שעות): בעובי 70-80 מיקרון יבש לשכבה (C25)

1	ייבוש למגע (שעות)
2	זמן המתנה בין שכבות (שעות)
24	זמן ייבוש קשה (שעות)

זמני ייבוש:

**מתכת:** הכנה חלקית לפני תחילת הצביעה ודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך, חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר, בעזרת מברשת פלדה, נייר לטש או בניקוי מכני. לאחר מכן, יש להסיר שיירי אבק.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

**מתכת - ניקוי אבראזיבי:** במידת הצורך בצעו התזת אגרגטים לדרגה Sa-2.5 (לשימוש תעשייתי).

**מערכת הצבע:** צבעו 2 שכבות יסוד נטול כרומטים והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול	מדלל	קוטר נחיר	לחץ התזה PSI	לחץ אוויר כניסה אטמ'	אופן הצביעה
עד 5%	מדלל 1-32			-	הברשה/גלילה
-	מדלל 1-32			-	טבילה
15%-20%	מדלל 1-32			4-3	התזה רגילה
עד 5%	מדלל 1-32	0.02" 1	2000	6-5	התזת איירלס

### הערות:

יש להקפיד על תנאי אוורור מתאימים. הצביעה תעשה בטמפ' של מעל ל-5 °C, טמפרטורת מתכת מרבית 35°C, טמפרטורה מרבית של המוצר לפני התזה 30 °C, לחות מקסימאלית מותרת עד 85%. אין ליישם בטמפרטורה הנמוכה מ-3 °C מעל נקודת הטל.

מדלל לניקוי:

מדלל 1-32 תוצרת טמבור. נקו את כלי העבודה במדלל 1-32, תוצרת טמבור, מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מדלל 1-32, תוצרת טמבור, על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחסון וחיי מדף:

## הוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

## הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 15/01/2024