



צבע פלסטי על בסיס מים לקירות פנים.

**תכונות:** בעל כושר התחברות טובה לתשתית, נושם, כיסוי מעולה, בסיס מים, ללא עופרת וכרומטים.

**שימושים:** לצביעה פנימית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 731-800

**גוון:** לבן

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב:** 9-10 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

**ניקוי:** מים וסבון

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | יבוש סופי: 72 שעות

**גודל אריזה:** 5 | 18 ליטר

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

#### שטחים פנימיים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. במידת הצורך מלאו חורים **בקלסימו X** או **מג'יק בונד**. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות **פלסטיקיר**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

#### קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי:

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת **בונדרול סופר**. החליקו את המשטח במג'יק **בונד סופר** צבעו מעליו שכבת **בונדרול סופר** והמתינו לייבוש. צבעו 2 שכבות **פלסטיקיר**. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות **פלסטיקיר**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

#### קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים:

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים **בקלסימו X** או **מג'יק בונד**. לקבלת משטח חלק צבעו שכבת **טמבורפיל** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות **פלסטיקיר**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

#### קירות גבס חדשים:

יש לנקות את האבק וליישם 2-3 שכבות של **פלסטיקיר** בדילול 10-15% מים.

#### אופן צביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. **צביעה במברשת / רולר / איירלס:** דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15%-20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח.

**דגשים:** \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הערות כלליות:** אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד  $\pm 2\%$ . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)