

# טמבר פ

דף טכני

## אקרילי GOLD



חלק א: 386-957

חלק ב: 385-942 מヶה 0A400

צבע אקרילי דו-רכיבי המשמש שכבה עליונה מבrik.

- ברק מבrik
- עמידות טובה לשחיקה ולשריטות

- משמש שכבה עליונה על יסוד לבן או שחור
- ניתן לישם יסוד ומעל צבע פוליאוריטני לבן מבrik ולאחר מכן את הזהב.
- אפקט זהב בעל מראה מיוחד.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד
- מתאים להשמה בהזזה

שחור	גווון
מט	ברק ב- 60°
19 +/- 1	אחו מוצקים משקל
0.010 ± 0.980	משקל סגול
100-120 גראם/מ"ר	גרם למ"ר
כ 5 מ"ר לשכבה	כושר CISIO מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר)
2 ± 20	צמיגות לפני השמה- שניות(4 cup din)
התזה מס' 5 מ"ר שכבות דקotas ברכף עד לקבלת האפקט.	מס' שכבות נדרשות

יבוש לאבק (דקות)	15
יבוש למגע (דקות)	60

אורך חי התערובת POT LIFE	3 שעות	חלק ב' מקשה לאקרילי A400	חלק א' אקרילי GOLD
מדלול 10	30%	50-70 יחידות	100 יחידות

הسطح חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומננים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזירות את הקופה. יש לערबב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחד עלול לגרום לחוסר אחידות בהזזה ולפילם בעל חזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ- 80% ולטמפרטורה של עד 35°. יש לשיפר את פני השטח בין שתי שכבות יסוד ובין שכבה עליונה ליסוד.

### קוד מוצר:

### תיאור המוצר:

### תכונות מיוחדות:

### שימושים:

### נתונים טכניים:

### זמן ייבוש:

### יחס ערבות משקלים:

### הכנת השטח ומערכות הצבע:

# טמבר

אחסן דילול בנפח	קוטר נחיר	לחץ התזה PSI	לחץ אויר כניתה אטמי'	אופן הצביעה	שיטת הצביעה:
-	1.4	-	Bar 3	התזה באקדח אויר או איירליס.	

مدל 21 מدلל לביקוי:

- לבחוש היבט לפני השימוש ובמהלך הצביעה
- לישם מעל יסוד פוליאוריטני או פוליאסטר
- על מנת לקבל מראה אחיד, יש לישם בשיטת יישום איחידה

יש לאחסן במקומות מאoor ומצל בטמפרטורה של בין 25°C-28°C. יש למנוע בקפידה חיפוי של החומרים לאוויר או לחות חריפה. בגמר השימוש סגור הרטיט את האrizות ואחסן במקומות יבש.

18 חודשים מתאריך הייצור, בכפוף לאחסון על פי התנאי המומלצים.

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהשימוש ידים של ילדים. מנע מגע עם העור והעינים. יש להשתמש בככיפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנותו ליעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאטר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעין בගליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במועד המומחים \*6477

אין לערבות חומר זה עם חומרים שלא הומלכו על ידי טמבר במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במקרה הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477\* לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 40°C. אחירות טמבר מוגבלת לטיב החומר בלבד ואני כולה ליישום שלא על פי הוראות טמבר המצוינה על גבי האריזה ואני באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגין המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמתו לצרכיו, ולודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתוכנות האריזה של עד +/- 2%. טמבר שומרת לעצמה את הזכות לדען או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים ב מוצר ו/או שינוי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחירות להடען בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היבט בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבר בע"מ, ח.פ. 520038613, מאר אריאל 6 נתניה, בעלייה מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאם לתקנים; ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שםו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 30/04/2024

שיטת הצביעה:

מדריך לביקוי:

הוראות בקשר  
לצביעה:

אחסון:

חי מדף:

הוראות בטיחות:

הוראות כלליות: