

## פוליאוריתן שחור מט



לשימוש מקצועי



פח למוצר דו-רכיבי



יישום התזה

### קוד מוצר:

חלק א: 386-544  
חלק ב: 385-350 מקשה 451s

### תיאור המוצר:

צבע פוליאוריתן דו-רכיבי המשמש כשכבה עליונה בברק מט.

### תכונות מיוחדות:

- ברק מט
- עמידות טובה לשחיקה ולשריטות

### שימושים:

- משמש כשכבה עליונה על יסוד. מתאים לקבלת ברק מט מעל משטחי עץ
- מומלץ ליישם מעל יסוד פוליאוריתן שחור 313
- מיועד לשימוש פנימי בלבד
- מתאים להשמה בהתזה

### נתונים טכניים:

| שחור            | גוון                                |
|-----------------|-------------------------------------|
| מט              | ברק ב- 60°                          |
| 47 +/-1         | אחוז מוצקים משקלי                   |
| 1.0100.010±     | משקל סגולי                          |
| 150-100 גר"/מ"ר | גרם למ"ר                            |
| 5               | כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר) |
| 85 ±5           | צמיגות לפני השמה-שניות (4 din cup)  |
| שכבה אחת        | מס' שכבות נדרשות                    |

### זמני ייבוש:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 25    | ייבוש לאבק (דקות)   |
| 60-45 | ייבוש למגע (דקות)   |
| 48    | ייבוש לאריזה (שעות) |

### יחס ערבוב משקליים:

| אורך חיי התערובת POT LIFE | אחוז דילול מדלל 10 | חלק ב' מקשה 451s | חלק א' עליון שחור 540 |
|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 3 שעות                    | 20%-30%            | 50 יחידות        | 100 יחידות            |

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזיהרות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ- 80% ולטמפרטורה של עד 35°C. יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות עליונות ובין שכבה עליונה ליסוד.

## שיטת הצביעה:

| אופן הצביעה      | לחץ אוויר<br>כניסה<br>אטמ' | לחץ<br>התזה<br>PSI | קוטר<br>נחיר | אחוז דילול<br>בנפח |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| התזה באקדח אוויר | Bar 3                      | -                  | 1.7          | -                  |

מדלל 21 או 11.

## מדלל לניקוי:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה

## הערות בקשר לצביעה:

יש לאחסן במקום מאוורר ומוצל בטמפ' של בין 25°C-28°C. יש למנוע בקפידה חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה. בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש.

## אחסון:

18 חודשים מתאריך הייצור, בכפוף לאחסון על פי התנאי המומלצים.

## חיי מדף:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

## הוראות בטיחות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 40°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

## הערות כלליות:

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 30/04/2024