

אלומיניום לבלונים



לשימוש מקצועי



פח למוצר זז-דכיבי



יישום התזה



הברשה



רולר/גליה

603-003

קוד מוצר:

צבע עליון חצי מבריק, מהיר ייבוש, המאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד.

תיאור המוצר:

- ✓ צבע בעל ייבוש מהיר במיוחד. מאפשר תהליך צביעה בזמן קצר.
- ✓ הייבוש המהיר מונע תפיסת אבק ולכלוך ומעניק מראה נאה.
- ✓ מתאים ליישום בהתזה, רולר והברשה.
- ✓ מינימום ניזילות וטפטופים.

תכונות מיוחדות:

משמש כצבע עליון מעל יסוד לצביעה מהירה. מתאים לצביעה בתהליך מהיר וחסכוני כאשר יש צורך לשנע את חלקי המתכת במהירות. מיועד לצביעת חלקי פלדה וקונסטרוקציות בסביבה עירונית ותעשייתית קלה.

שימושים:

הנתונים להלן: ב 25°C ו 65% לחות יחסית.

נתונים טכניים:

מתכתי - אלומיניום	גוון
40-60 (חצי מבריק)	ברק ב- 60°
מדלל 1-32 או מדלל לסימון דרכים	מדלל
42 ± 2	אחוז מוצקים בנפח
35-70 מיקרון	עובי פילם יבש לשכבה
6-12	כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר)

ייבוש למגע 10 דקות

זמני ייבוש:

זמן המתנה בין שכבות 1-4 שעות.

זמן ייבוש סופי 8 שעות

חספוס המתכת ע"י גרגרים לדרגה Sa -2.5, ולרמת חספוס של 40 מקרון לפחות. במידה וההכנה הנ"ל לא מתאפשרת יש לבצע חספוס באמצעים מכאניים תוך הסרת חלודה ושכבות רופפות לדרגה St -2 לפחות כמו כן יש להסיר שומנים וכל חומר זר.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

מומלץ ליישם על שכבת יסוד. ניתן ליישם כצבע עליון על כל צבעי היסוד הסינתטיים של טמבור.

יישום:

אחוז דילול בנפח	גודל פייה	לחץ התזה PSI	לחץ אוויר כניסה בר	הברשה/גלילה
10% - 15%	-	-	-	
עד- 5%	0.10" – 0.12"	1000-2000	70-150	התזת איירלס

שיטת הצביעה:

במערכת התזה אוטומטית ניתן אף לדלל באחוזים הרבה יותר גבוהים ועדיין לקבל מרקם חלק ללא נזילות.

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

הערות בקשר לצביעה:

מדלל 1-32 או מדלל לסימון דרכים .

מדלל לניקוי:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C- 35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחסון וחיי מדף

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477.

הוראות בטיחות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

הערות כלליות:

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 20/11/2024