



לשימוש מקצועי



פח למוצר חד-רכיבי



יישום התזה



חול/גלילה



הברשה

430 ירוק 458-954

קוד מוצר:

צבע עליון על בסיס גומי כלורי המיועד לצביעת מתכת באווירה ימית (מעל קו המים), כגון דופן האוניה, מנופים, מבנה מגורים ותשתיות מתכת נוספות.

תיאור המוצר:

- עמידות טובה באווירה ימית.

תכונות מיוחדות:

מיועד לשימוש כצבע עליון

שימושים:

הנתונים להלן: ב-25°C, ו-65% לחות יחסית.

נתונים טכניים:

גוון	ירוק 430
ברק ב- 60°	עמום
מדלל	מדלל 1-32, ניקוי כלים: מדלל 1-32
אחוז מוצקים בנפח	34% ±2
VOC, גרם/ליטר	585
עובי פילם יבש לשכבה	40-50µ
כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר)	6.8-8.5

טמפרטורת סביבה

זמני ייבוש:

35°C	25°C	15°C	10°C	5°C	
0.5	1	2.5	4	6	ייבוש למגע (שעות)
16	24	36	48	72	ייבוש קשה (שעות)
3	4	7	10	16	זמן המתנה בין שכבות (שעות)

פלדה: ניקיון פני השטח לדרגה- Sa 2.5 לפי התקן השבדי ולעומק חספוס של כ 50 מיקרון. השטח לצביעה צריך להיות נקי מלכלוך, שמן, גריז, אבק וכל חומר זר אחר. בקו המים יש להקפיד על בדיקת מלחים. בזמני המתנה ארוכים יש לבצע שטיפה במים מתוקים ולהמתין לייבוש מלא.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יישום 1-3 שכבות טמפלסט יסוד ומעל טמפלסט עליון גומי כלורי בעובי 40-50µ. לחילופין, יסוד אפוקסי EA9 בעובי של כ-50µ, 1-2 שכבות אפיטמרין דיוינקס בעובי של 80-160µ ושכבה אחת של עליון גומי כלורי בעובי 40-50µ. יש להצטייד במפרט כתוב למערכת צבע מומלצת.

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' נמוכה מ-10°C ובלחות הגבוהה מ-85%. אין לצבוע לפני גשם העלול לרדת לפני הייבוש הסופי. הצבע מיועד לשימוש מקצועי בלבד.

יישום:

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	קוטר נחיר	לחץ התזה PSI	לחץ אוויר כניסה אטמ'	אופן הצביעה
10-5%			-	הברשה/גלילה
15-10%			3-4	התזה באקדח אוויר עד 60 מיקרון לשכבה
5-3%	0.015" - 0.011"	3000-2500 PSI		התזה איירלס יחס דחיסה: 1:35 לפחות

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**אחסון וחי
מדף:**

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

**הוראות
בטיחות:**

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. למיטב ידיעתנו הנתונים הטכניים הכלולים במסמך זה נכונים ומדויקים בתאריך הפרסום ונתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. בשל הבדלים בין מעבדות ומכשירי בדיקה, יתכנו הבדלים קלים בנתונים הטכניים ובכלל זה, בנקודת ההבזקה וה-VOC. חישובי ה-VOC נעשו ע"פ דירקטיבה אירופאית 2004/42/CE. על המשתמש לפנות לחברת טמבור על מנת לוודא את נכונותו לפני פירוט או הזמנה. אין ערובה לדיקוק ניתנת או משתמעת. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יתאימו לבקרת האיכות של טמבור. איננו נושאים באחריות לכיסוי, ביצועים, פציעות או נזקים הנובעים משימוש. ההתחייבות הבלעדית של טמבור, אם בכלל, היא להחליף או להחזיר את מחיר הרכישה של המוצר/ים של טמבור שהוכחו כפגומים, לפי החלטת החברה. טמבור לא תישא באחריות לכלל אובדן או נזק. שום אחריות או ערבות אחרת מכל סוג שהוא אינה ניתנת על ידי טמבור, מפורשת או משתמעת, על פי חוק, או אחרת, לרבות סחירות והתאמה למטרה מסוימת. כל הסימנים המסחריים המוזכרים לעיל הם קניינה של טמבור בע"מ אלא אם כן צוין אחרת. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 20.08.2024