

ציפוי עליון בגימור שקוף מט למערכת איטום משטחים מרוצפים

תכונות

גימור שקוף מט למערכת לאיטום משטחים מרוצפים PU 765. מוצר פוליאוריתן חד-רכיבי, שקוף, אליפטי ובעל תכולת מוצקים גבוהה לאיטום בפני מים. יוצר ממברנה רציפה, ללא תפרים או מישקים. עמיד בפני קרינת UV. אינו מצהיב ועמיד במיוחד. קל ליישום.



איטום מעל לאריחים

עמיד UV

דוחה מים

שימושים

- גגות שטוחים, טרסות ומרפסות המכוסות באריחים
- עץ, זכוכית, חומרים פלסטיים וכו'
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי

תקנים

מאושר לשימוש לפי תקן EN 1504-2 ומסווג כציפוי להגנה על משטחי בטון. בעל תו CE. אישור מס': 2032-CPR-10.11

קוד מוצר 983488200400

נתונים טכניים*

1. תוכנות המוצר בצורתו הנוזלית	
פוליאוריתן פרה-פולימר	הרכב החומר:
שקוף	צבע:
0.10 ± 0.98 ק"ג/ליטר	צפיפות:
50 ± 180 מגפ"ס (ב-23 °C)	צמיגות:
2. המאפיינים של הממברנה לאחר אשפיה	
< 100% (EN-ISO 527)	התארכות בשבירה:
27 ניוטון/ממ"ר (EN-ISO 527)	חוזק מתיחה:
< 2 ניוטון/ממ"ר (EN 1542) (כשל באריחים)	חוזק חיבור ל- PU 765:
< 2 ניוטון/ממ"ר (EN 1542) (כשל באריחים)	חוזק החיבור לבטון
עבר (ללא שלפוחית, EN 1062-11, סדקים או לאחר 2000 שעות) התפוררות	בליה מלאכותית:
Euroclass F (EN 13501-1)	תגובה לאש:
6-8 שעות (ב-23 °C, לחות יחסית של 40-50%) (EN ISO 2811-1)	זמן התקשות:
4 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

המצע חייב להיות יבש לחלוטין ונקי משומן, חלקים רופפים, אבק וכל גורם מפריע אחר. יש לדאוג לייבוש מלא של משטחים עם לחות כלואה (לדוגמה לחות מתחת לאריחים) לפני השימוש במוצר.

אופן השימוש

יש למרוח את שכבת הציפוי העליון 12 שעות לפחות לאחר מריחת השכבה הסופית של PU 765 ישירות ללא פריימר. מומלץ לערבב את החומר קלות לפני המריחה. יש להימנע מערבוב ממושך על מנת למנוע לכידה של אוויר בחומר. המריחה מתבצעת באמצעות רולר בשכבה אחת. תצרוכת: $0.1 \sim 0.15$ ק"ג/מ"ר, לשכבה.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- משטחים אשר טופלו בעבר באמצעות הספגה הידרופובית עלולים להקשות על ההידבקות. מומלץ לבדוק את ההתאמה על שטח קטן וצדדי לפני שימוש נרחב
- אם ברצונכם ליצור משטח מונע החלק כדי למנוע החלקות בימי גשם, פזרו חול אבץ על הציפוי הרטוב הסופי של PU 765 למידע נוסף פנו אל מחלקת התמיכה הטכנית
- אין ליישם על לוחות פוליקרבונט
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 5.11.2024