



פח למוצר חד-רכיבי

רולר/גלילה

הברשה

יישום התזה

קוד מוצר:

270-035 אפור בהיר מט
270-095 אדום מבריק
270-325 צהוב מט

תיאור המוצר:

צבע עליון מהיר ייבוש, מבוסס על שרפי אלקיד ייחודיים המאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד.

תכונות מיוחדות:

- ✓ צבע בעל ייבוש מהיר במיוחד. מאפשר תהליך צביעה בזמן קצר.
- ✓ הייבוש המהיר מונע תפיסת אבק ולכלוך ומעניק מראה נאה.
- ✓ מתאים ליישום בהתזה, רולר והברשה.

שימושים:

משמש כצבע עליון מעל יסוד לצביעה מהירה. מתאים לצביעה של מערכת צבעים בתהליך מהיר וחסכוני כשיש צורך לשינוע חלקי מתכת. מיועד לצביעת חלקי פלדה וקונסטרוקציות בסביבה עירונית ותעשייתית קלה.

נתונים טכניים:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| גוון | אפור בהיר, אדום RAL 3000, צהוב. |
| ברק ב- 60° | מט / מבריק (בהתאם לגוון) |
| מדלל | בהתזה- 1-32 בהברשה - 18 |
| אחוז מוצקים נפחי | מבריק - 41±2% מט - 53±2% |
| VOC גרם/ליטר | 467 מקס' |
| עובי פילם יבש לשכבה | 50-70 μ |
| כושר כיסוי מחושב לשכבה*(מ"ר/ליטר) | מבריק - 6-8.4 מט - 10.6-7.5 |

זמני ייבוש בטמפרטורת סביבה 25°C

| | |
|-----------------------------|---------|
| ייבוש למגע | 60 דקות |
| זמן המתנה מינימלי בין שכבות | 8- שעות |
| זמן ייבוש לאחיה | 24 שעות |

הכנת השטח ומערכת הצבע:

חספוס המתכת ע"י התזת גרגרים לדרגה Sa-2.5, ולרמת חספוס של 40 מקרון לפחות. במידה וההכנה הנ"ל לא מתאפשרת יש לבצע חספוס באמצעים מכאניים תוך הסרת חלודה ושכבות רופפות לדרגה St-2 לפחות כמו כן יש להסיר שומנים וכל חומר זר.

יישום:

מומלץ ליישם על שכבת יסוד כגון יסוד לצביעה מהירה. ניתן ליישם כצבע עליון על כל צבעי היסוד הסינתטיים של טמבור.

שיטת הצביעה:

| לחץ אויר כניסה בר | לחץ התזה PSI | גודל פייה | אחוז דילול |
|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| - | - | - | מדלל 18 עד 5% |
| 3-4 | - | - | מדלל 1-32 עד- 10% |
| - | 2000-2500 | 0.017"-0.015" | מדלל 1-32 עד- 5% |

מדלל לניקוי:

מדלל 1-32 או מדלל 18.

טמבור ט

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. באריזות משומשות, יש לסגור היטב את מכסי הצבע, טמפרטורת אחסון 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הוראות בטיחות

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. הרחק מאש וניצוצות. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האוויר המכיל חלקיקי אבקה. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה, בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, מיומנות המשתמש, גיאומטריית המוצר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון: 07/01/2025