



שכבת גימור משוריינת, חזקה וגמישה, המגשרת על סדקים ברוחב של עד 2 מ"מ, עמידה בפני שינויי טמפרטורה. ושומרת על אחידות הקיר גם באזורים החשופים לתזוזות קרקע.

ניתן ליישום על שכבה מיישרת, שפריץ עדין, מערכות צבע ממשפחת הסופרקריל או לוחות מתועשים.

תכונות: מגשר על סדקים קיימים ומונע היווצרות סדקים חיצוניים, דוחה מים, בעל כושר הדבקה גבוה, מאפשר מעבר אדי מים (נושם), עמיד בפני עובש ופטריות.

שימושים: חיזוק תשתיות, יכולת הדבקה מעולה של רשתות אינטרגלס

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 737-546

גוון: לבן

ברק: מט

מרקם: משחתי

כושר כיסוי מחושב*: 1.6 ק"ג למ"ר

דילול: מוכן לשימוש ללא צורך בדילול

זמני ייבוש: 24-72 שעות כתלות במזג האוויר

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 22 ק"ג

הכנת השטח:

לפני תחילת העבודה, נקו היטב את התשתית מכלוך, אבק, שמן, חלקים רופפים העלולים לגרום לכשל ביישום.

אופן היישום:

1. **יישום שכבת הדבק:** יש למרוח את החומר על התשתית באמצעות מאלג' בכיוון אנכי (מלמעלה למטה או הפוך), ברצועות ברוחב 1.50 מטר ולכל גובה הקיר הנדרש.
2. **הנחת רשתות:** במקרה של רצועות ארוכות וצרות, יש להניח את הרשתות כשהן צמודות זו לזו או עם חפיפה של 1-2 ס"מ בהתאם להוראות המתכנן.



3. **הטבעת הרשתות:** לאחר הנחת הרשתות בשכבת הדבק, יש לעבור עליהן באמצעות מאלג' מתכת כדי לשטח אותן ולמנוע התקפלות או עיוותים של הרשתות. במידת הצורך, יש ליישם שכבה דקה נוספת לכיסוי בליטות או נתקים של הרשתות.

4. **יישום שכבת הגמר:**

- 24-72 שעות מתום היישום (כתלות במזג האוויר)
- במידה ושכבת הגמר הרצויה של כיבט TM/טרנו-יש למרוח יסוד לשליכט ולהמתין 12 שעות לפני יישום הגמר.
- במידה ושכבת הגמר הרצויה הינה רב גמיש עם טקסטורה -יש למרוח יסוד קושר לרב גמיש (T) ולהמתין 24 שעות לפני יישום הגמר

נתונים טכניים:

אדהזיה בשליפה 17 mpa

התארכות 460%

חוזק במתיחה 0.5 mpa

גישור על סדקים 2 מ"מ

דגשים:

- כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן היישום, מומחיות הטייח ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- אין ליישם בגשם, או כ-72 שעות לפני או אחרי גשם
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינוי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

